

Algosan

Sanační prostředek.

Rozsah použití

- Sanační prostředek s fungicidními a baktericidními účinky k renovačním předúpravám ploch proti napadení houbou, vodní řasou a mechem.
- Pro vnitřní a vnější použití.

Vlastnosti

- Vysoce účinný, bez dalšího ředění vodou.
- Bezbarvý.
- Bez zápachu.
- Neobshauje rozspouštědlo.
- S obsahem fungicidních a baktericidních látek.
- Přetíratelný disperzní nátěr od firmy Relius pro vnitřní a vnější použití.

Technická data

Hustota	cca 1,0 g/cm ³
Barevný odstín	bezbarvý
Stupeň lesku/povrch	matný
Teplota zpracování (teplota vzduchu a podkladu)	nezpracovávat při teplotě pod +5 °C a ne při působení přímého slunečního záření
Zpracování	natíráním
Spotřeba (na 1 nátěr)*	odstraňovací a čistící nátěr: 1 l Relius Algosan dle savosti podkladu na cca 4 m ² plochy ochranný nátěr – předúprava: 1 l Relius Algosan dle savosti podkladu na cca 5 m ² plochy
Doba schnutí (20 °C/65 % rel. vlhkosti vzduchu)	přetíratelný: po cca 24 hod.
Barevné tónování	–
Ředění	neředí se

* Jde o směrné hodnoty, na které nelze dát záruku, protože každý povrch má jiné vlastnosti ovlivňující spotřebu (vyzkoušet přímo na objektu dle normy DIN 53220).

Balení a skladovatelnost

- Balení 10 l nádoba.
- Skladovat v chladu, v zatepleném skladu do +5 °C. Načaté obaly dobře uzavřít a brzy spotřebovat.

Příprava podkladu

- Podklad musí být suchý, pevný, bez silikonu, vosku, olejů, tuků a prachu (dle VOB, oddíl C, DIN 18363, obzvláště dle dílu 3.1.1.).
- Další dle platných technických listů ze Spolkového výzkumného ústavu pro barvy a ochranu materiálu ve Frankfurtu, SRN.
- Podklad je nutno zbavit špatně držících starých nátěrů a nesoudržných částic.

Pozn.: VOB = směrnice pro přejímku stavebních prací v SRN.

Zpracování

Očištění napadených ploch

Uvnitř: Napadené plochy očistit kartáčem a ocelovou škrabkou – nevlhčit.

Venku: Na plochy nanést sytě Relius Algosan, nechat krátce působit a poté očistit tlakovou vodou do 50 barů (tlakovou vodu nepoužívat u zateplovacích systémů).

Ochrana čistých ploch – nenapadených mechy apod.:

1 x sytě nanést Relius Algosan a nechat zaschnout – neumývat.



Zpevnění špatných podkladů

Špatné a neúnosné podklady je třeba zpevnit po dostatečném proschnutí přípravku (po 24 hod.), za použití podkladních nátěrů Relius Tiefgrund L, -ELF, -weiss, Putzhaftgrund (u za-teplovacího systému s polystyrenem nepoužívat penetrace na bázi rozpouštědla – jen vodou ředitelné).

Krycí nátěr:

Podle potřeby disperzní vnitřní a venkovní barvy, pastovité omítky.

Důležitá upozornění

Materiál nelze přidávat do disperzních barev Relius – sražení roztoku!

Bezpečnostní pokyny

Všeobecné pokyny: Při výskytu symptomů nevolnosti nebo při pochybnostech přivolat lékařskou pomoc. Nevyvolávat zvracení. Při bezvědomí sledovat životně důležité funkce (dýchání, srdeční činnost, puls). Transportovat k lékaři, příp. neprodleně přivolat lékařskou pomoc. V případě, že postižený nedýchá, zprůchodnit dýchací cesty (kupř. odstranit zvratky) a zahájit umělé dýchání z úst do úst.

Při nadýchání: Zajistit přísuv čistého vzduchu, postiženého uložit v klidu a teple. Při nedostatečném dýchání nebo zástavě dechu zavést umělé dýchání. Při bezvědomí uložit ve stabilní poloze na bok a přivolat lékařskou pomoc.

Nevdechovat páry. Prostory dobře větrat.

Při styku s kůží: Okamžitě odložit veškeré kontaminované oblečení, postříkanou kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem či vhodným čisticím prostředkem. Nepoužívat žádná rozpouštědla. Po umytí ošetřit vhodným reparačním krémem.

Při zasažení očí: Okamžitě důkladně vyplachovat čistou tekoucí vodou min. 10 minut vyhledat lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchnout ústa vodou, vypít sklenici vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc a ukázat obal nebo označení.

Při práci nejíst, nepít a nekouřit.

Při nástřiku použít vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Používat osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Používat vhodné ochranné rukavice. Při delším nebo opakovaném styku používat ochranný krém. Používat ochranný oděv.

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u odborných poradců a v centrále společnosti.

Degussa Stavební hmoty s.r.o.

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420-469 607 111
fax: +420-469 607 112
e-mail: info@degussa-sh.cz
www.degussa-sh.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420-469 607 160
fax: +420-469 607 161
e-mail: objednavky@degussa-sh.cz

Praha

724 166 035
724 532 462

Střední Čechy

602 449 283

Severní Čechy

602 325 288

Západní Čechy

602 449 285

Jižní Čechy

724 063 988

Východní Čechy

721 950 633
602 426 072
724 010 335

Střední Morava

606 657 197
724 505 095
602 449 282

Severovýchodní Čechy

602 278 762
724 203 479

Jižní Morava

602 449 287
724 505 095

Severní Morava

602 310 880
602 449 282
724 532 458

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich technických listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši radu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předsmulvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky.

Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.degussa-sh.cz.