

Technický list č.: 1907

Antigraffiti

Ochranný nátěr proti sprejerům.

Rozsah použití

- K ošetření minerálních stavebních materiálů (vápencový kámen, cihly, přírodní kámen, omítky a beton - i natřený materiálem Wetterhaut W) na spodních částech zdí a fasád.
- Nátěr lze snadno odstranit tlakovým ostříkáním horkou vodou (cca 60 °C/cca 100 bar).

Vlastnosti produktu

- Bezbarvý ochranný nátěr odpuzující vodu a oleje

Technická data

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiálová báze | Akryl-kopolymerizát s přírodními vosky |
| Hustota | cca 1,03 g/cm ³ |
| Barevný odstín | bezbarvý až nažloutlý |
| Stupeň lesku | hedvábně lesklý |
| Teplota zpracování (teplota vzduchu a podkladu) | teplota nesmí klesnout pod +5 °C (Nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí) |
| Spotřeba (na 1 nátěr)* | 200 ml/m ² , dosyta natírat nebo stříkat v dodané konzistenci |
| Doba schnutí (20 °C/65 % rel. vlhkosti vzduchu) | cca 2 hod. |
| Barevné tónování | - |
| Ředění | - |
| *Jde o směrné hodnoty, na které nelze dát záruku, protože každý povrch má jiné vlastnosti ovlivňující spotřebu (vyzkoušet přímo na objektu dle normy DIN 53220). | |

Balení a skladovatelnost

- Balení 25 l plechová nádoba.
- Skladovat v suchém a zatepleném skladu cca 8 měsíců od data výroby v dobře uzavřených nádobách.

Příprava podkladu

Podklad musí být pevný, čistý, suchý, bez mastnot, rzi a prachu. Staré nátěry odstranit. Vzhledem k eventuálnímu zintenzivnění barevného tónu lze doporučit provedení zkušebního nátěru na malé ploše. Materiál RELIUS Antigraffiti sytě nanášet natíráním nebo stříkáním.

Odstraňování: Znečištění na plochách ošetřených materiálem RELIUS Antigraffiti lze odstranit horkou vodou (cca 60 °C) a tlakovým stříkáním (cca 100 bar). Po vyčištění a vyschnutí podkladu lze provést nové ošetření materiálem RELIUS Antigraffiti (dbát na místní nebo zákonné podmínky, zejména s ohledem na odstraňování do odpadních vod).

Důležitá upozornění

Nepoužívat na podlahy.

Pozor! Při sytých barevných odstínech může dojít při přetření k ztmavnutí podkladní vrstvy.

Materiál před použitím dobře rozmíchat. Rozdílné šarže a dodávky před použitím navzájem smíchat. Materiál používat jen k danému účelu.

Během zpracování v uzavřených prostorech zajistit dostatečné větrání.

Spotřeba na nátěr nesmí být nižší než 200 ml/m².

V případě event. 2. nátěru je třeba tento nátěr nanášet ještě do první mokré vrstvy.

V případě slabé vrstvy ochranného nátěru Antigraffiti může být problém s odstraněním sgrafitti.



Bezpečnostní pokyny

Všeobecné pokyny: Při výskytu symptomů nevolnosti nebo při pochybnostech přivolat lékařskou pomoc. Při bezvědomí nevyvolávat zvracení. Sledovat životně důležité funkce (dýchání, srdeční činnost, puls). Transportovat k lékaři, příp. neprodleně přivolat lékařskou pomoc. V případě, že postižený nedýchá, zprůchodnit dýchací cesty (např. odstranit zvratky) a zahájit umělé dýchání z úst do úst.

Při nadýchání: Zajistit přívod čistého vzduchu, postiženého uložit v klidu a teple. Při nedostatečném dýchání nebo zástavě dechu zavést umělé dýchání. Při bezvědomí uložit ve stabilní poloze na bok a přivolat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží: Okamžitě odložit veškeré kontaminované oblečení, postříkanou kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem či vhodným čisticím prostředkem. Nepoužívat žádná rozpouštědla. Po umytí ošetřit vhodným reparačním krémem.

Při zasažení očí: Okamžitě důkladně vyplachovat čistou tekoucí vodou min. 10 minut a vyhledat lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchnout ústa vodou, vypít sklenici vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc a ukázat obal nebo označení.

Nevdechovat páry. Prostory dobře větrat. Při práci nejíst, nepít a nekouřit.

Při nástřiku použít vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Používat osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Používat vhodné ochranné rukavice. Při delším nebo opakovaném styku používat ochranný krém. Používat ochranný oděv.

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u technicko-poradenských středisek.

Degussa Stavební hmoty s.r.o.

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420-469 607 111
fax: +420-469 607 112
e-mail: info@degussa-sh.cz
www.degussa-sh.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420-469 607 160
fax: +420-469 607 161
e-mail: objednavky@degussa-sh.cz

Praha

724 166 035
724 532 462

Střední Čechy

602 449 283

Severní Čechy

602 325 288

Západní Čechy

602 449 285

Jižní Čechy

724 063 988

Východní Čechy

721 950 633
602 426 072
724 010 335

Střední Morava

606 657 197
724 505 095
602 449 282

Severovýchodní Čechy

602 278 762
724 203 479

Jižní Morava

602 449 287
724 505 095

Severní Morava

602 310 880
602 449 282
724 532 458

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich technických listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předšmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky.

Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.degussa-sh.cz.