

Technický list č. 1607

# AquaLasur

Lazurovací nátěr k zušlechtění dřeva.

## Rozsah použití

- Pro vnitřní i vnější použití.

## Vlastnosti

- Vodou ředitelný.
- Jen s mírnou vůní.
- Difuzní.
- Vysoce odolný proti vlivu povětrnosti i UV-záření.
- Dekorativní, se snadnou údržbou.
- Tixotropní úprava.

## Technická data

Materiálová báze	čistá akryl - kopolymerová disperze, bez změkčovadel
Hustota	1,05 g/cm <sup>3</sup> MIX: 1,05-1,10 g/m <sup>3</sup>
Barevný odstín	ořech            kaštan teak            bazbarvý palisandr      vlašský ořech borovice      dub světlý mahagon      vápennatá barva dub přírodní   dub střední eben            buk
Stupeň lesku / povrch	hedvábně matný až hedvábně lesklý
Teplota zpracování (teplota vzduchu a podkladu)	nezpracovávat při teplotě pod +5°C, rovněž nezpracovávat na plném slunci a při vysoké vlhkosti vzduchu
Zpracování	natírání nebo stříkání (údaje pro nástřik airless nebo stlačeným vzduchem - viz tabulka)
Spotřeba (na 1 nátěr)*	95-125 ml/m <sup>2</sup> dle nasákavosti podkladu
Doba schnutí (20 °C / 65 % rel. vlhkosti vzduchu)	lze přetírat po 2 hodinách, natřená okna nebo dveře nelepí a lze je uzavírat po 1-2 dnech
Barevné tónování	všechny originální barevné tóny lze navzájem směšovat - nemíchat s jinými lazurovacími barvami, lze tónovat v systému Relius Living Colours
Ředění	pokud je to nutné vzhledem k počasí (vysoké teploty), pak vodou

\*Jde o směrné hodnoty, na které nelze dát záruku, protože každý povrch má jiné vlastnosti ovlivňující spotřebu (vyzkoušet přímo na objektu dle normy DIN 53220).

## Balení a skladovatelnost

- Balení 750 ml, 2,5 l, 5 l nádoba.
- Skladovat v originálních, nepoškozených obalech, suchém a zatepleném skladu. Obaly uchovávat dobře uzavřené.

## Příprava podkladu

Podklad musí být pevný, čistý, suchý, zbavený mastnoty, vosků, silikonu, rzi a prachu. Staré, nesoudržné nátěry odstranit, soudržné nátěry obrousit a zbavit prachu nebo nalouhovat a omýt. Přípustná vlhkost dřeva max.15%.

## Podklady

Všechny dřevěné dílce v interiérech i exteriérech, ošetřené i neošetřené, staré nátěry lazurovacích barev po odpovídající předúpravě.

## Zpracování

### Základní a vrchní nátěr v interiéru:

Nové dřevo:

- základní nátěr: 1x Relius AquaLasur standard nebo MIX neředěná.
- vrchní nátěr: 1x–2x Relius AquaLasur neředěná (v místnostech se zvýšenou vlhkostí, např. sauny, sklepní prostory, doporučujeme 1x základní nátěr materiálem Relius Aqua HolzGrund)



Staré lazurové nátěry:

- dle stavu povrchu přebrousit a očistit od prachu a event. mastnoty, poté natřít 1x–2x Relius AquaLasur neředěným.

#### Základní a vrchní nátěr v exteriéru:

Nové dřevo:

- základní nátěr: 1x–2x sytě Relius Aqua HolzGrund
- vrchní nátěr: 2x–3x dle zatížení povětrnostními vlivy materiálem Relius AquaLasur

Staré lazurové nátěry:

- dle stavu očistit, obrousit nebo odbrousit, místa syrového dřeva natřít 1x sytě základním nátěrem materiálem Relius Aqua HolzGrund

#### Důležitá upozornění

- Před i během zpracování důkladně rozmíchat. Bezbarvý druh lazury používat jen jako základní nátěr, k zesvětlení tmavých barevných odstínů nebo jako zakončovací nátěr barevných lazur.
- Dveře a okna uzavírat teprve po důkladném proschnutí.
- Stavební dřevěné dílce, které nedrží rozměry, je nutno před jejich montáží všestranně chránit. Drážky a pera je nutno provést odborně, tzn. se zadním větráním (norma DIN 68800, díl 3 - ochrana dřeva ve stavebnictví).
- U dřevěných stavebních dílců vystavených přímému vlivu povětrnosti musí být zajištěn rychlý odtok vody pomocí odpovídajících odkapových hran.
- Dbát rovněž na dostatečný úhel sklonu vodorovně uložených desek (nejvhodnější úhel = 30°) a na to, aby v konstrukci nebyly ostré, ale zaoblené hrany (do 45°).
- Objeví-li se v exteriérech viditelné poškození nátěru, měly by se provést neprodleně obnovovací nebo renovační práce.
- Zejména u světlých lazurových tónů, např. 0061, 0039, 0040, může dojít ke zbarvení v místech suků, a to vlivem vodou rozpustných substancí ve dřevu. Proto se doporučuje barevné odstíny 1x přetřít materiálem Relius AquaLasur Farblos.
- Nedopustit, aby se materiál dostal do kanalizace, země či spodní vody. Do sběru odevzdávat jen úplně vyprázdňené nádoby bez zbytků. Tekuté zbytky materiálu odevzdat do sběrných starých laků.
- Čistění náradí ihned po použití vodou.

#### Bezpečnostní pokyny

- Všeobecné pokyny: Při výskytu symptomů nevolnosti nebo při pochybnostech přivolat lékařskou pomoc. Při bezvědomí nevyvolávat zvracení. Sledovat životně důležité funkce (dýchání, srdeční činnost, puls). Transportovat k lékaři, příp. neprodleně přivolat lékařskou pomoc. V případě, že postižený nedýchá, zprůchodnit dýchací cesty (kupř. odstranit zvratky) a zahájit umělé dýchání z úst do úst.
- Při nadýchání: Zajistit přívod čistého vzduchu, postiženého uložit v klidu a teple. Při nedostatečném dýchání nebo zástavě dechu zavést umělé dýchání. Při bezvědomí uložit ve stabilní poloze na bok a přivolat lékařskou pomoc.
- Při styku s kůží: Okamžitě odložit veškeré kontaminované oblečení, postříkanou kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem či vhodným čisticím prostředkem. Nepoužívat žádná rozpouštědla. Po umytí ošetřit vhodným reparačním krémem.
- Při zasažení očí: Okamžitě důkladně vyplachovat čistou tekoucí vodou min. 10 minut vyhledat lékařskou pomoc.
- Při požití: Vypláchnout ústa vodou, vypít sklenici vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc a ukázat obal nebo označení.
- Nevdechovat páry. Prostory dobře větrat. Při práci nejíst, nepít a nekouřit.
- Při nástřiku použít vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Používat osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Používat vhodné ochranné rukavice. Při delším nebo opakovaném styku používat ochranný krém. Používat ochranný oděv.

#### Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u technicko-poradenských středisek.

#### Degussa Stavební hmoty s.r.o.

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim  
tel.: +420-469 607 111  
fax: +420-469 607 112  
e-mail: info@degussa-sh.cz  
www.degussa-sh.cz

#### Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420-469 607 160  
fax: +420-469 607 161  
e-mail: objednavky@degussa-sh.cz

#### Praha

724 166 035  
724 532 462

#### Střední Čechy

602 449 283

#### Severní Čechy

602 325 288

#### Západní Čechy

602 449 285

#### Jižní Čechy

724 063 988

#### Východní Čechy

721 950 633  
602 426 072  
724 010 335

#### Střední Morava

606 657 197  
724 505 095  
602 449 282

#### Severovýchodní Čechy

602 278 762  
724 203 479

#### Jižní Morava

602 449 287  
724 505 095

#### Severní Morava

602 310 880  
602 449 282  
724 532 458

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich technických listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předšmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese [www.degussa-sh.cz](http://www.degussa-sh.cz).