

Technický list č.: 1601

Aqua HolzGrund

Základní nátěr na dřevo, vodou ředitelný.

Rozsah použití

- Pro exteriéry i interiéry.
- Pod vodou ředitelné barvy.
- Vhodný na velké stavební dílce, okna a dveře.
- Netoxický.

Vlastnosti

- Hlubkově impregnující.
- Rychleschnoucí.
- S mírným zápachem po akrylové pryskyřici.
- Příklad biocidů a fungicidů chrání dřevo před zamodralostí a hmyzem.
- Splňuje normu DIN EN 152/1.

Technická data

Materiálová báze	speciální kombinace akryl- / kopolymerizátu
Hustota	cca 1,00 g/cm ³
Barevný odstín	bezbarvý
Stupeň lesku / povrch	hluboce matný
Zpracování	natírání, stříkání, polévání, smáčení
Teplota zpracování (teplota vzduchu a podkladu)	nezpracovávat při teplotě pod +5°C. Práce neprovádět při vyšší vlhkosti vzduchu.
Spotřeba (na 1 nátěr)*	cca 120 ml/m ²
Doba schnutí (20°C/65% rel. vlhkosti vzduchu)	druhá vrstva po cca 2 hod., nejpozději však po 3 hod.
Barevné tónování	-
Ředění	zpracovávat v dodané konzistenci.

* Jde o směrné hodnoty, na které nelze dát záruku, protože každý povrch má jiné vlastnosti ovlivňující spotřebu – tu je třeba vyzkoušet přímo na objektu dle normy DIN 53220.

Balení a skladovatelnost

- Balení 750 ml, 2,5 l plechovka.
- Skladovat v suchém a zatepleném skladu max. 12 měsíců od data výroby. Obaly uchovávat dobře uzavřené.

Příprava podkladu

Vyzkoušet vhodnost podkladu, stejně tak podklad pod malířským nátěrem.

Podklad musí být pevný, čistý, suchý, zbavený tuků, vosků, silikonu i prachu. Nejvyšší přípustná vlhkost dřeva: jehličnaté dřevo: 15%, listnaté dřevo 12%.

Podklady

Dřevěné stavební díly v exteriéru, okna a vnější dveře a jejich vnitřní část.

Zpracování

Základní nátěr:

Materiálem Relius Aqua HolzGrund dosyta napouštět v dodané konzistenci.

Závěrečný krycí nátěr:

Všemi barevnými, lazurovacími a krycími laky z výrobního programu Relius, na vodné bázi, ale stejně tak bázi rozpouštědel. Přesnou skladbu nátěru určit dle příslušných technických listů.



Důležitá upozornění

Různé druhy tropických dřev jsou vzhledem v nich obsaženým látkám nesnadno zpracovatelnými podklady. Proto před začátkem nátěrových prací vyzkoušet, zda jsou vhodnými podklady pod nátěr.

Dodržovat pokyny tohoto technického listu a zároveň Bezpečnostního listu. Používat pouze v kombinaci s nátěrem. Materiál používat jen k účelu, pro který je určen. Obsahuje 0,80% Propiconazolu jako biocidní účinné látky k ochranně dřeva před poškozením. Dodržovat zpracovatelské postupy. Nesprávné použití může vést k poškození zdraví a životního prostředí.

Pracovní nářadí a pracovní nádoby se čistí ihned po použití vodou.

Bezpečnostní pokyny

Všeobecné pokyny: Při výskytu symptomů nevolnosti nebo při pochybnostech přivolat lékařskou pomoc. Při bezvědomí nevyvolávat zvracení. Sledovat životně důležité funkce (dýchání, srdeční činnost, puls). Transportovat k lékaři, příp. neprodleně přivolat lékařskou pomoc. V případě, že postižený nedýchá, zprůchodnit dýchací cesty (kupř. odstranit zvratky) a zahájit umělé dýchání z úst do úst.

Při nadýchání: Zajistit přísuv čistého vzduchu, postiženého uložit v klidu a teple. Při nedostatečném dýchání nebo zástavě dechu zavést umělé dýchání. Při bezvědomí uložit ve stabilní poloze na bok a přivolat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží: Okamžitě odložit veškeré kontaminované oblečení, postříkanou kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem či vhodným čisticím prostředkem. Nepoužívat žádná rozpouštědla. Po umytí ošetřit vhodným reparačním krémem.

Při zasažení očí: Okamžitě důkladně vyplachovat čistou tekoucí vodou min. 10 minut a vyhledat lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchnout ústa vodou, vypít sklenici vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc a ukázat obal nebo označení.

Nevdechovat páry. Prostory dobře větrat. Při práci nejíst, nepít a nekouřit.

Při nástřiku použít vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Používat osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Používat vhodné ochranné rukavice. Při delším nebo opakovaném styku používat ochranný krém. Používat ochranný oděv.

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u technicko-poradenských středisek.

Degussa Stavební hmoty s.r.o.

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420-469 607 111
fax: +420-469 607 112
e-mail: info@degussa-sh.cz
www.degussa-sh.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420-469 607 160
fax: +420-469 607 161
e-mail: objednavky@degussa-sh.cz

Praha

724 166 035
724 532 462

Střední Čechy

602 449 283

Severní Čechy

602 325 288

Západní Čechy

602 449 285

Jižní Čechy

724 063 988

Východní Čechy

721 950 633
602 426 072
724 010 335

Střední Morava

606 657 197
724 505 095
602 449 282

Severovýchodní Čechy

602 278 762
724 203 479

Jižní Morava

602 449 287
724 505 095

Severní Morava

602 310 880
602 449 282
724 532 458

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich technických listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši radu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předšmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky.

Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.degussa-sh.cz.