

Boden-Siegel

Nátěr na betonové podlahy a minerální podklady.

Rozsah použití

- Pro garáže, výrobní haly, nasákovou keramickou dlažbu i pro renovační nátěr starých teras a balkonů.
- Pro vnitřní i vnější použití.

Vlastnosti

- Vodou ředitelný.
- Jednosložkový.
- Odolný vůči otěru.
- Elastický, hedvábně matný.
- Odolný proti změkčovadlům a derivátům théru.

Technická data

Materiálová báze	modifikovaný metakrylát
Hustota	cca 1,25 – 1,30 g/cm ³ dle barevného odstínu
Obsah pevných částic	objemově: cca 43% dle barevného tónu hmotnostně: cca 53% dle barevného tónu
Viskozita (+20°C)	mírně thixotropní
Barevný odstín	0001 bezbarvý, 1001 béžový, 1006 žlutá, 3009 červená, 5014 modrá, 6011 zelená, 7023 betonová šedá, 7032 křemenná šedá, 9010 čistě bílá
Stupeň lesku / povrch	hedvábně matný
Teplota zpracování (teplota vzduchu a podkladu)	nezpracovávat při teplotě pod +5°C, max. relativní vlhkost vzduchu 80%
Zpracování	štetcem, válečkem
Spotřeba (na 1 nátěr) *	hladký podklad: cca 150 ml/m ² drsňý podklad: cca 180 ml/m ²
Doba schnutí (20°C / 65% rel. vlhkosti vzduchu)	přetíratelný po cca 6 hod. pochůzný další den mechanicky namáhatelný po 2 dnech
Barevné tónování	podobné barevné odstíny lze mezi sebou míchat, tónování v systému Relius Living Colours
Ředění	v případě potřeby ředit vodou

*Jde o směrné hodnoty, na které nelze dát záruku, protože každý povrch má jiné vlastnosti ovlivňující spotřebu (vyzkoušet přímo na objektu dle normy DIN 53220).

Balení a skladovatelnost

- Odstíny RAL 7023 a 7032 balení 750 ml, 2,5 l a 12,5 l nádoba.
- Odstíny RAL 1001, 1006, 3009, 5014, 6011 a 9010 balení 750 ml a 2,5 l nádoba.
- Bezbarvý odstín 2,5 a 12,5 l nádoba.
- Skladovat v originálních, nepoškozených obalech, suchém a zatepleném skladu až 12 měsíců. Před použitím řádně promíchat. Chránit před mrazem, horkem a vlhkostí. Obaly uchovávat dobře uzavřené.

Příprava podkladu

Podklad musí být pevný, čistý, suchý, zbavený mastnoty, vosků, silikonu, rzi, prachu a dalších nesoudržných nátěrů. Volné a pískové části mechanicky odstranit. Zасhlé, staré nátěry očistit a natřít nátěrem Relius Boden-Siegel. Doporučuje se provést zkušební nátěr.

Standardní systémy nátěru:

Podklad

- Beton, beton cementový nátěr, minerální podklady (PG II a III), keramika lehce namáhaná vlhkostí

Základní nátěr

- Relius Haftgrund se podle savosti podkladu naředí vodou.

Krycí nátěr:

- 2x-3x Relius Boden-Siegel v dodané konzistenci



Důležitá upozornění

- Před zpracováním důkladně rozmíchat. Čistění náradí ihned po použití vodou.

Bezpečnostní pokyny

- Všeobecné pokyny: Při výskytu symptomů nevolnosti nebo při pochybnostech přivolat lékařskou pomoc. Při bezvědomí nevyvolávat zvracení. Sledovat životně důležité funkce (dýchání, srdeční činnost, puls). Transportovat k lékaři, příp. neprodleně přivolat lékařskou pomoc. V případě, že postižený nedýchá, zprůchodnit dýchací cesty (kupř. odstranit zvratky) a zahájit umělé dýchání z úst do úst.
- Při nadýchání: Zajistit přívod čistého vzduchu, postiženého uložit v klidu a teple. Při nedostatečném dýchání nebo zástavě dechu zavést umělé dýchání. Při bezvědomí uložit ve stabilní poloze na bok a přivolat lékařskou pomoc.
- Při styku s kůží: Okamžitě odložit veškeré kontaminované oblečení, postříkanou kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem či vhodným čisticím prostředkem. Nepoužívat žádná rozpouštědla. Po umytí ošetřit vhodným reparačním krémem.

- Při zasažení očí: Okamžitě důkladně vyplachovat čistou tekoucí vodou min. 10 minut vyhledat lékařskou pomoc.
- Při požití: Vypláchnout ústa vodou, vypít sklenici vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc a ukázat obal nebo označení.
- Nevdechovat páry. Prostory dobře větrat. Při práci nejíst, nepít a nekouřit.
- Při nástřiku použít vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Používat osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Používat vhodné ochranné rukavice. Při delším nebo opakovaném styku používat ochranný krém. Používat ochranný oděv.

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u technicko-poradenských středisek.

Degussa Stavební hmoty s.r.o.

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420-469 607 111
fax: +420-469 607 112
e-mail: info@degussa-sh.cz
www.degussa-sh.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420-469 607 160
fax: +420-469 607 161
e-mail: objednavky@degussa-sh.cz

Praha

724 166 035
724 532 462

Střední Čechy

602 449 283

Severní Čechy

602 325 288

Západní Čechy

602 449 285

Jižní Čechy

724 063 988

Východní Čechy

721 950 633
602 426 072
724 010 335

Střední Morava

606 657 197
724 505 095
602 449 282

Severovýchodní Čechy

602 278 762
724 203 479

Jižní Morava

602 449 287
724 505 095

Severní Morava

602 310 880
602 449 282
724 532 458

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich technických listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předšmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.degussa-sh.cz.