

Technický list č.: 2401

Elastosil Rissbeschichtung

Krycí, elastický fasádní nátěr.

Rozsah použití

- Vhodný na popraskané omítkové podklady ve venkovním prostředí.
- Vhodný pro typ omítek P Ic, II a III.
- Pro vnitřní i vnější použití.

Vlastnosti produktu

- Překleneje trhliny.
- Dobře kryje.
- Odolný alkáliím.
- Hydrofobní.
- Vysoce difuzní.
- Samočisticí efekt.
- Trvale elastický a odolný proti UV záření.
- Lze tónovat i v systému Relius.
- Elastický do -20 °C.

Technická data

Materiálová báze	speciální akrylová pryskyřice
Hustota	standardně: cca 1,30 g/cm ³ MIX: cca 1,33 g/cm ³
Barevný odstín	standardně: bílá MIX: až 12 000 barevných odstínů
Stupeň lesku	matný
Struktura	hladká
Teplota zpracování	nad +8°C (teplota podkladu a objektu) (Nezpracovávat na přímém slunci, za sucha a za teplého počasí)
Spotřeba (na 1 nátěr)*	300–500 ml/m ²
Doba schnutí (20°C/65 % rel. vlhkosti vzduchu)	Přetíratelný po cca 8 hod. Úplné přikotvení k podkladu po cca 4–5 dnech. (Nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí)
Barevné tónování	v systému Relius Living Colours
Ředění	vodou

* Jde o směrné hodnoty, na které nelze dát záruku, protože každý povrch má jiné vlastnosti ovlivňující spotřebu – tu je třeba vyzkoušet přímo na objektu dle normy DIN 53220.

Balení a skladovatelnost

- Balení 12,5 l PVC kbelík, MIX 9 l PVC nádoba.
- Skladovat v suchém a zatepleném skladu cca 12 měsíců od data výroby. Nádoby uchovávat dobře uzavřené. Chránit před vlhkem.

Příprava podkladu

Podklad musí být pevný, čistý, suchý bez mastnot, silikonu a prachu.

Nové podklady:

Nečistoty se odstraní a místa vyčistí. Solné výkvěty odstraní.

Staré podklady:

Plochy se otryskají vodou (mechanicky nebo proudem páry). Při napadení houbami nebo řasami je třeba provést speciální důkladné očištění a ošetření prostředkem RELIUS Algosan nebo Fungosan Primer. Při výskytu trhlinek doporučujeme naše speciální vyplňovací materiály. Volné části, jakož i nesoudržné staré nátěry a vrstvy odstranit. Pro speciální aplikační problémy nabízíme naše technicko-poradenské služby.

Zpracování

Penetrace (venku):

Nenatřené, pevné a slabě savé podklady, nová omítka: RELIUS Silcosan Grundfestiger L venku, Tiefgrund ELF uvnitř.

Staré omítky (pískové, silně savé, nesouměrně savé), staré minerální nátěry: Penetraci provést RELIUS Silcosan Grundfestiger dosyta a rovnoměrně.

První nátěr: 1x RELIUS Elastosil Rissbeschichtung naředit max. 10 % vodou

Krycí vrstva: 1–2x RELIUS Elastosil Rissbeschichtung naředit max. 5 % vodou



Podklad	Příprava podkladu venku	Příprava podkladu uvnitř
Nové omítky (PG I, II + III)	Po důkladném proschnutí není nutno provést na nasákových podkladech žádnou předúpravu, i když však mírně moučnaté nebo solné vrstvy poněkud zeslabují přilnavost – zde je nutno podklad odpovídajícím způsobem připravit, což se dá provést mj. odbornou fluatací.	viz venkovní použití
Staré omítky (PG I, II + III)	Celou plochu důkladně otryskat párou. Opravy omítky provést stejným materiálem. Vyspravená místa s novou omítkou nechat dostatečně proschnout, pak odborně fluatovat a omýt.	viz venkovní použití
Vápenčové pohledové zdivo	V exteriérech je vhodné jen mrazuvzdorné, bezvadně vyspávané zdivo. Nové zdivo musí projít dostatečně dlouhou dobou vyschnutí (min. 3 měsíce). Vysrážené soli zasucha okartáčovat a odstranit odbornou fluatací.	Nové zdivo nechat min. 3 měsíce schnout. Zdivo musí být bezvadně vyspárováno.
Staré minerální barevné nátěry	Nesoudržná místa důkladně mechanicky odstranit a místa zbavit prachu. Poté vše řádně očistit.	viz venkovní použití

Důležitá upozornění

Před zpracováním důkladně zamíchat. Okolní místa chránit před ušpiněním. Při postřikání skla, přírodního kamene, kabřince atd. může dojít ke vzniku skvrn.

Bezpečnostní pokyny

Všeobecné pokyny: Při výskytu symptomů nevolnosti nebo při pochybnostech přivolat lékařskou pomoc. Při bezvědomí nevyvolávat zvracení. Sledovat životně důležité funkce (dýchání, srdeční činnost, puls). Transportovat k lékaři, příp. neprodleně přivolat lékařskou pomoc. V případě, že postižený nedýchá, zprůchodnit dýchací cesty (kupř. odstranit zvratky) a zahájit umělé dýchání z úst do úst.

Při nadýchání: Zajistit přívod čistého vzduchu, postiženého uložit v klidu a teple. Při nedostatečném dýchání nebo zástavě dechu zavést umělé dýchání. Při bezvědomí uložit ve stabilní poloze na bok a přivolat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží: Okamžitě odložit veškeré kontaminované oblečení, postříkanou kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem či vhodným čisticím prostředkem. Nepoužívat žádná rozpouštědla. Po umytí ošetřit vhodným reparačním krémem.

Při zasažení očí: Okamžitě důkladně vyplachovat čistou tekoucí vodou min. 10 minut a vyhledat lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchnout ústa vodou, vypít sklenici vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc a ukázat obal nebo označení.

Nevdechovat páry. Prostory dobře větrat. Při práci nejíst, nepít a nekouřit.

Při nástřiku použít vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Používat osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Používat vhodné ochranné rukavice. Při delším nebo opakovaném styku používat ochranný krém. Používat ochranný oděv.

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u technicko-poradenských středisek.

Degussa Stavební hmoty s.r.o.

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420-469 607 111
fax: +420-469 607 112
e-mail: info@degussa-sh.cz
www.degussa-sh.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420-469 607 160
fax: +420-469 607 161
e-mail: objednavky@degussa-sh.cz

Praha

724 166 035
724 532 462

Střední Čechy

602 449 283

Severní Čechy

602 325 288

Západní Čechy

602 449 285

Jižní Čechy

724 063 988

Východní Čechy

721 950 633
602 426 072
724 010 335

Střední Morava

606 657 197
724 505 095
602 449 282

Severovýchodní Čechy

602 278 762
724 203 479

Jižní Morava

602 449 287
724 505 095

Severní Morava

602 310 880
602 449 282
724 532 458

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich technických listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši radu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předšmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.degussa-sh.cz.