

Technický list č.: 1602

# GrundAcryl

## Vodou ředitelný, základní lak na dřevo.

### Rozsah použití

- K nátěrům dřeva, dřevovláknitých desek, tvrdého PVC apod.
- Pro vnitřní použití.

### Vlastnosti

- Vodou ředitelný.
- Vynikající krytí na hranách.
- Dobře přilnavý k různým podkladům.
- Rychleschnoucí, bez zápachu, jen s mírnou vůní.
- Snadno se brousí.

### Technická data

Materiálová báze	disperze kopolymerizát esterů akrylových kyselin
Hustota	cca 1,42 g/cm <sup>3</sup>
Barevný odstín	bílý
Stupeň lesku/povrch	matný
Teplota zpracování (teplota vzduchu a podkladu)	nezpracovávat při teplotě pod +5 °C, nezpracovávat při vyšší vlhkosti vzduchu
Zpracování	štetcem, válečkem, air-less přístroji
Spotřeba (na 1 nátěr)*	na hladkých podkladech cca 100 ml/m <sup>2</sup>
Doba schnutí (20 °C/65 % rel. vlhkosti vzduchu)	nechytá prach po cca 2 hod. lze brousit a přetírat po cca 6 hod.
Barevné tónování	materiály řady Relius GlanzColor, popř. Relius SeidenColor do max. 10 %
Ředění	v případě potřeby vodou

\*Jde o směrné hodnoty, na které nelze dát záruku, protože každý povrch má jiné vlastnosti ovlivňující spotřebu (vyzkoušet přímo na objektu dle normy DIN 53220).

### Balení a skladovatelnost

- Balení 375 ml, 750 ml, 2,5 l nádoba.
- Skladovat v originálních, nepoškozených obalech, suchém a zatepleném skladu. Obaly uchovávat dobře uzavřené.

### Příprava podkladu

Podklad musí být pevný, čistý, suchý, zbavený mastnoty, vosků, silikonu, rzi a prachu. Nepřilnavé staré nátěry odstranit. Únosné staré nátěry očistit, obrousit, zbavit prachu a nebo nalouhovat a omýt.

### Podklady

Všechny druhy dřevěných materiálů, podklad zbavit starých nátěrů, případně nerovnosti zastěrkovat.

Dřevotřískové a dřevovláknité desky, ocel/zinek, kov a tvrzené PVC hmoty předem opatřit základním nátěrem (viz technický list Relius Aqua Uniprimer a Relius RapidPrimer).

### Základní nátěr:

Všechny druhy dřevěných podkladů: 1x Relius GrundAcryl, pokud je třeba stěrkovat: Relius Spachtel, potom tmel zbrousit a zbavit prachu. Celou plochu přetřít 1x Relius GrundAcryl. Dřevotřískové a dřevovláknité desky: 1x Relius RapidPrimer. Ocel/zinek, kov a tvrzené PVC hmoty: 1–2x Relius Aqua Uniprimer.

### Mezinátěr:

1x Relius GrundAcryl.

### Krycí nátěr:

1–2x Relius krycí laky v bílé barvě nebo barevné, na vodou ředitelné bázi.



## Důležitá upozornění:

Před použitím řádně promíchat. Materiál používat jen k danému účelu. Nevlévat do kanalizace, odpadních vod. Pracovní nářadí ihned po použití očistit vodou. Nádoby jsou určeny pro recyklaci pouze po řádném vyprázdnění.

## Bezpečnostní pokyny

**Všeobecné pokyny:** Při výskytu symptomů nevolnosti nebo při pochybnostech přivolat lékařskou pomoc. Při bezvědomí nevyvolávat zvracení. Sledovat životně důležité funkce (dýchání, srdeční činnost, puls). Transportovat k lékaři, příp. neprodleně přivolat lékařskou pomoc. V případě, že postižený nedýchá, zprůchodnit dýchací cesty (kupř. odstranit zvratky) a zahájit umělé dýchání z úst do úst.

**Při nadýchání:** Zajistit přívod čistého vzduchu, postiženého uložit v klidu a teple. Při nedostatečném dýchání nebo zástávě dechu zavést umělé dýchání. Při bezvědomí uložit ve stabilní poloze na bok a přivolat lékařskou pomoc.

**Při styku s kůží:** Okamžitě odložit veškeré kontaminované oblečení, postříkanou kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem či vhodným čisticím prostředkem. Nepoužívat žádná rozpouštědla. Po umytí ošetřit vhodným reparačním krémem.

**Při zasažení očí:** Okamžitě důkladně vyplachovat čistou tekoucí vodou min. 10 minut vyhledat lékařskou pomoc.

**Při požití:** Vypláchnout ústa vodou, vypít sklenici vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc a ukázat obal nebo označení. Nevdechovat páry. Prostory dobře větrat. Při práci nejíst, nepít a nekouřit.

Při nástřiku použít vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Používat osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Používat vhodné ochranné rukavice. Při delším nebo opakovaném styku používat ochranný krém. Používat ochranný oděv.

## Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u technicko-poradenských středisek.

### Degussa Stavební hmoty s.r.o.

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim  
tel.: +420-469 607 111  
fax: +420-469 607 112  
e-mail: info@degussa-sh.cz  
www.degussa-sh.cz

### Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420-469 607 160  
fax: +420-469 607 161  
e-mail: objednavky@degussa-sh.cz

### Praha

724 166 035  
724 532 462

### Střední Čechy

602 449 283

### Severní Čechy

602 325 288

### Západní Čechy

602 449 285

### Jižní Čechy

724 063 988

### Východní Čechy

721 950 633  
602 426 072  
724 010 335

### Střední Morava

606 657 197  
724 505 095  
602 449 282

### Severovýchodní Čechy

602 278 762  
724 203 479

### Jižní Morava

602 449 287  
724 505 095

### Severní Morava

602 310 880  
602 449 282  
724 532 458

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich technických listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předšmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky.

Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese [www.degussa-sh.cz](http://www.degussa-sh.cz).