

Technický list č.: 1101

HolzimprägnierGrund

Základní nátěr k ochraně dřeva v exteriérech, včetně oken a dveří.

Rozsah použití

- Nátěry velkých stavebních dílců, oken a dveří.
- Nátěry dřevěného obložení, impregnace srubových staveb.
- Venkovní nátěry.

Vlastnosti

- Rozpouštědlový hluboce impregnační nátěr.
- Chrání dřevo před zamodráním, hmyzem a proti houbám.
- Bezbarvý, jen s malou vůní.
- Neuzavírá póry dřeva.
- Splňuje normu DIN EN 152.

Technická data

Materiálová báze	olej alkydové pryskyřice na rostlinné bázi
Hustota	cca 0,81 g/cm ³
Barevný odstín	bezbarvý
Stupeň lesku / povrch	-
Zpracování	natírání, stříkání, polévání, smáčení, mlžení
Teplota zpracování (teplota vzduchu a podkladu)	min +5°C
Spotřeba (na 1 nátěr) *	100 ml/m ²
Doba schnutí (20°C/65% rel. vlhkosti vzduchu) - přetíratelný	nejdříve po 12 hod., nejpozději po 4 týdnech
Barevné tónování	-
Ředění	neředí se
*Jde o směrné hodnoty, na které nelze dát záruku, protože každý povrch má jiné vlastnosti ovlivňující spotřebu - tu je třeba vyzkoušet přímo na objektu.	

Balení a skladovatelnost

- Balení 5 l, 2,5 l a 0,75 l plechovka.
- Skladovat v suchém a zatepleném skladu max.12 měsíců od data výroby. Nádoby uchovávat dobře uzavřené. Načaté nádoby dobře uzavírat a brzy spotřebovat.

Příprava podkladu

Veškeré stavební dřevěné dílce v exteriérech.

Podklad musí být pevný, čistý, suchý, zbavený tuků, vosků, silikonu i prachu.

Přípustná vlhkost: dřevo jehličnaté max. 15%, listnaté max. 12%. Vyzkoušet vhodnost podkladu jakožto nosiče nátěru.

Zpracování

Základní nátěr:

materiálem Relius HolzimprägnierGrund - sytě v dodané konzistenci.

Závěrečný nátěr:

Krycí: osvědčenými pestrobarevnými i bílými laky Relius.
Lazurování: Relius WetterschutzLasur, Relius EdelLasur, SuperSolidLasur.

Bezbarvý: Relius HolzSiegel.

Přesné složení určit dle technicko-zpracovatelských údajů pro materiál, kterým bude proveden nátěr nebo vrstva.



Důležitá upozornění

Různé druhy tropického dřeva představují vzhledem k látkám, které obsahují technický obtížný problém pro nátěry. Před začátkem prací je proto nutné vyzkoušet jejich vhodnost jakožto nosiče nátěrů.

Materiál používat jen k účelu, pro který je určen.

Pracovní nářadí a pracovní nádoby se čistí ihned po použití náhražkou terpentýnu nebo ředidlem S 6005.

Pozor: Hořlavina II. – III. třídy nebezpečnosti.

Bezpečnostní pokyny

Všeobecné pokyny: Při výskytu symptomů nevolnosti nebo při pochybnostech přivolat lékařskou pomoc. Při bezvědomí nevyvolávat zvracení. Sledovat životně důležité funkce (dýchání, srdeční činnost, puls). Transportovat k lékaři, příp. neprodleně přivolat lékařskou pomoc. V případě, že postižený nedýchá, zprůchodnit dýchací cesty (kupř. odstranit zvratky) a zahájit umělé dýchání z úst do úst.

Při nadýchání: Zajistit přívod čistého vzduchu, postiženého uložit v klidu a teple. Při nedostatečném dýchání nebo zástavě dechu zavést umělé dýchání. Při bezvědomí uložit ve stabilní poloze na bok a přivolat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží: Okamžitě odložit veškeré kontaminované oblečení, postříkanou kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem či vhodným čistícím prostředkem. Nepoužívat žádná rozpouštědla. Po umytí ošetřit vhodným reparačním krémem.

Při zasažení očí: Okamžitě důkladně vyplachovat čistou tekoucí vodou min. 10 minut a vyhledat lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchnout ústa vodou, vypít sklenici vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc a ukázat obal nebo označení.

Nevdechovat páry. Prostory dobře větrat. Při práci nejíst, nepít a nekouřit.

Při nástřiku použít vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Používat osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Používat vhodné ochranné rukavice. Při delším nebo opakovaném styku používat ochranný krém. Používat ochranný oděv.

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u technicko-poradenských středisek.

Degussa Stavební hmoty s.r.o.

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim

tel.: +420-469 607 111

fax: +420-469 607 112

e-mail: info@degussa-sh.cz

www.degussa-sh.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420-469 607 160

fax: +420-469 607 161

e-mail: objednavky@degussa-sh.cz

Praha

724 166 035

724 532 462

Střední Čechy

602 449 283

Severní Čechy

602 325 288

Západní Čechy

602 449 285

Jižní Čechy

724 063 988

Východní Čechy

721 950 633

602 426 072

724 010 335

Střední Morava

606 657 197

724 505 095

602 449 282

Severovýchodní Čechy

602 278 762

724 203 479

Jižní Morava

602 449 287

724 505 095

Severní Morava

602 310 880

602 449 282

724 532 458

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich technických listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předšmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky.

Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.degussa-sh.cz.