

Technický list č.: 1709

Isolierung - Salz

Speciální izolační sůl.

Rozsah použití

- Izolační roztok proti pronikání alkalických solí a výkvětů z minerálních podkladů.
- Pro vnitřní i vnější použití.

Vlastnosti

- Vodou ředitelná, tlumí pronikání vlhkosti.
- Zamezuje tvorbě solných výkvětů na minerálních podkladech způsobených alkalickou reakcí, tlumí a omezuje pronikání agresivních solí z podkladu.
- Izoluje skvrny od nikotinu, rzi, kouře, proteklé vody apod.
- Obsahuje fungicidní a insekticidní složky.
- Likviduje plísně a roztoče v podkladu.

Technická data

Materiálová báze	5 % antikorozivní přísady, voda, 15–30 % konzervační látky, hexafluorokřemičitan sodný
Hustota	cca 1,24 g/ml
Spotřeba*	200–250 ml/m ² nenaředitelného přípravku, dle savosti podkladu
Ředění	vodou

* Jde o směrné hodnoty, na které nelze dát záruku, protože každý povrch má jiné vlastnosti ovlivňující spotřebu.

Příprava podkladu

- Podklad musí být suchý, nosný, bez odlupujících se částic, zbaven mastnoty a vosku.
- Neúnosné vrstvy odstranit špachtlí nebo vodním paprskem, poté nechat dostatečně vyschnout.
- Čerstvé omítky musí být minimálně 14 dní suché (20 °C/60 % rel. vlhkost vzduchu).
- Přípravek je možné nanášet tzv. „mokrý do mokrého“. Je však vhodné, aby první nátěr byl částečně zaschlý.
- Před dalšími nátěry disperzní barvou musí být sanované plochy absolutně suché (5–6 dní).

Zpracování

Základní nátěr:

1. nátěr: 100 ml Isolierung + 400 ml vody
2. nátěr: 100 ml Isolierung + 200 ml vody

Pozor! Přípravek se nesmí ředit v kovových nádobách. Pouze plastové obaly!

Při silně znečištěných podkladech použít přípravek Isolierung neředěný. Po zaschnutí není opláchnutí vodou bezpodmínečně nutné.

Krycí nátěr:

Disperzní, silikonové, silikátové barvy a pastovité omítky Relius.

Důležitá upozornění

Všechny kovové, skleněné, keramické, emailové plochy a přírodní materiály (kámen, mramor) je třeba důkladně zakrýt před event. znečištěním. Znečištěné plochy je třeba rychle omýt vodou.

Bezpečnostní pokyny

- Přípravek je třeba chránit před použitím dětmi.
- Při práci používat ochranné rukavice a brýle nebo obličejovou masku.
- Při stříkání přípravku dostatečně větrat a nevdechovat vzniklý aerosol.
- Při práci nejíst a nepít.
- Při náhodném požití přípravku a nebo jeho vniknutí do oka okamžitě vyhledat lékaře a vzít sebou obal od přípravku nebo jeho etiketu.
- Přípravek je zdraví škodlivý!



Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u technicko–poradenských středisek.

Degussa Stavební hmoty s.r.o.

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim

tel.: +420-469 607 111

fax: +420-469 607 112

e-mail: info@degussa-sh.cz

www.degussa-sh.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420-469 607 160

fax: +420-469 607 161

e-mail: objednavky@degussa-sh.cz

Praha

724 166 035

724 532 462

Střední Čechy

602 449 283

Severní Čechy

602 325 288

Západní Čechy

602 449 285

Jižní Čechy

724 063 988

Východní Čechy

721 950 633

602 426 072

724 010 335

Střední Morava

606 657 197

724 505 095

602 449 282

Severovýchodní Čechy

602 278 762

724 203 479

Jižní Morava

602 449 287

724 505 095

Severní Morava

602 310 880

602 449 282

724 532 458

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich technických listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předšmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky.

Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.degussa-sh.cz.