

Kreativ Glättespachtel

Hedvábně matná, latexová, disperzní stěrka pro dekorativní vnitřní použití.

Rozsah použití

- Zvláště vhodná pro techniky imitací benátského štku a mramorové techniky.

Vlastnosti

- Odolná proti omývání podle normy DIN 53778 WM.
- Nanesená vrstva je odolná proti alkáliím, dobře přilnavá a odolná proti běžným čistícím prostředkům.

Technická data

Materiálová báze	disperze na bázi syntetického latexu
Hustota (DIN 53217, 20 °C)/ specifická váha	cca 1,75 g/cm ³
Barevné odstíny	standard: bílá, MIX: 12 bar. odstínů
Stupeň lesku / povrch	hedvábně matný až lesklý
Struktura	podle techniky zpracování je možná jemně plastická až hladká povrchová struktura
Zpracování	nerezové hladítko, japonská stěrka
Teplota pro zpracování (teplota vzduchu a podkladu)	nezpracovávat pod +5 °C
Spotřeba (na 1 vrstvu)*	rozdílná podle pracovní techniky a struktury
Doby schnutí (+20 °C, 65 % rel. vlhkost vzduchu)	proschnutí vrchní vrstvy cca 24 hodin, plně proschlé po cca 3–4 dnech
Barevné tónování	V systému Relius Living Colours 12 barevných odstínů, min. 6 minut míchat. V systému Relius Volltonfarbe . Intenzivnější barevné odstíny na objednávku
Ředění	neředí se
Čistění nástrojů	vodou, okamžitě po použití
Označení druhu nebezpečí	viz platný bezpečnostní list

* Jde o směrné hodnoty, na které nelze dát záruku, protože každý povrch má jiné vlastnosti ovlivňující spotřebu (vyzkoušet přímo na objektu dle normy DIN 53220).

Balení a skladovatelnost

- Balení 4 kg nádoba.
- Skladovat v chladu, ne v mrazu.
- Načaté obaly dobře uzavřít a brzo zpracovat

Příprava podkladu

Podkladová vrstva a skladba nátěru:

Podkladová vrstva musí být pevná, čistá a suchá, zbavená všech zbytků tuků, vosků, silikonů a prachu (viz VOB, oddíl C, DIN18363, zvláště 3.1.1).

Příprava podkladové vrstvy:

Nové podklady: odstranit nečistoty a plochy očistit. Odstranit eventuálně zaschlou vrstvu zbytků zákl. mater. (sádra, atd.).

Staré podklady: plochy řádně vyčistit za mokra nebo za sucha. Při napadení houbami a plísněmi je nutné speciální základní očištění a následné ošetření s RELIUS Fungosan Primer nebo Algosan (prostředek proti plísním). Zbytky nátěrů, jakož i staré nátěry a vrstvy, které nezaručují bezvadnou přilnavost odstranit a očistit (mechanicky nebo vhodnými odstraňovací starých nátěrů).

Při speciálních technických problémech při použití si vyžádejte technickou poradenskou službu.

Podkladová vrstva	Venkovní příprava	Základová barva
Nová omítka (PG II + III) podle předpisů pro omítky je nechat dostatečně vyschnout	viz „příprava podkladové vrstvy“	V případě potřeby: RELIUS Tiefgrund ELF
Stará omítka (PG II + III)	Místa s novou omítkou po dostatečném proschnutí odborně fluátovat a omýt.	V případě potřeby: RELIUS Tiefgrund ELF
Sádrové stavební desky, sádrové stavební prvky, sádrokartonové desky, sádrové a hotové omítky (PG IV)	Zbrousit event. zaschlou vrstvu zbytků zákl. mater. a sádry (platí pro sádro).	RELIUS Tiefgrund ELF sádrokartonové desky s RELIUS Isoliergrund nebo RELIUS Aqua Isolierprimer

Nový hutněný beton	Znečištění olejem z bednění, tuky a voskem omýt pěnovým čisticím prostředkem nebo otryskáním párou.	V případě potřeby: RELIUS Tiefgrund ELF
Starý hutněný beton	Menší trhliny a nevyplněné prostory opravit s RELIUS Armierungsspachtel.	RELIUS Tiefgrund ELF
Pórobeton	viz „příprava podkladové vrstvy“	RELIUS Tiefgrund ELF
Vláknité cementové desky	viz „příprava podkladové vrstvy“	RELIUS Tiefgrund ELF
Dřevěné, dřevotřískové, dřevolaminátové desky	Ošetřit odpovídající technikou	RELIUS Isoliergrund nebo RELIUS Aqua Isolata
Staré, přilnavé nátěry barvou a disperzní nátěry	Lesklé povrchy narušit nebo naleptat louhem a opláchnout	RELIUS Tiefgrund ELF (jenom pro silně savé povrchy je třeba disperzní nátěr).
Staré, přilnavé umělo-pryskyřičné omítky	viz „příprava podkladové vrstvy“	RELIUS Tiefgrund ELF
Staré nátěry vápennými a minerálními barvami (vrstvy)	Volné částice odstranit. Slabě vázající nátěry omýt	RELIUS Tiefgrund L
Tapety	Beze zbytku odstranit. Spáry vyplnit plnidlem a uzavřít tmelem	viz odpovídající podkladová vrstva

Základová vrstva:

Popřípadě vyrovnat podle velikostí nerovností s RELIUS ručním tmelem, stříkacím tmelem atd. a vystěrkovat do hladké plochy.

Plastová vrstva:

Podle žádané struktury resp. efektu vrchní vrstvy vystěrkovat s RELIUS Kreativ Glättespachtel v dodávané konzistenci nebo lehce naředěnou do hladka a vyleštit do lesku

Důležitá upozornění

Používat pouze pro určené účely.

Během a po zpracování je třeba zajistit dostatečné větrání vnitřních prostor.

Je třeba dodržovat obvyklá bezpečnostní opatření.

Kód produktu: M-DF02.

Bezpečnostní pokyny

Všeobecné pokyny: Při výskytu symptomů nevolnosti nebo při pochybnostech přivolat lékařskou pomoc. Při bezvědomí sledovat životně důležité funkce (dýchání, srdeční činnost, puls). Nevvolávat zvracení. Transportovat k lékaři, příp. neprodleně přivolat lékařskou pomoc. V případě, že postižený nedýchá, zprůchodnit dýchací cesty (kupř. odstranit zvratky) a zahájit umělé dýchání z úst do úst.

Při nadýchání: Zajistit přívod čistého vzduchu, postiženého uložit v klidu a teple. Při nedostatečném dýchání nebo zástavě dechu zavést umělé dýchání. Při bezvědomí uložit ve stabilní poloze na bok a přivolat lékařskou pomoc.

Nevdechovat páry. Prostory dobře větrat.

Při styku s kůží: Okamžitě odložit veškeré kontaminované oblečení, postříkanou kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem či vhodným čisticím prostředkem. Nepoužívat žádná rozpouštědla. Po umytí ošetřit vhodným reparačním krémem.

Při zasažení očí: Okamžitě důkladně vyplachovat čistou tekoucí vodou min. 10 minut vyhledat lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchnout ústa vodou, vypít sklenici vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc a ukázat obal nebo označení.

Při práci nejíst, nepít a nekouřit.

Při nástřiku použít vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Používat osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Používat vhodné ochranné rukavice. Při delším nebo opakovaném styku používat ochranný krém. Používat ochranný oděv.

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u technicko-poradenských středisek.

Degussa Stavební hmoty s.r.o.

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420-469 607 111
fax: +420-469 607 112
e-mail: info@degussa-sh.cz
www.degussa-sh.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420-469 607 160
fax: +420-469 607 161
e-mail: objednavky@degussa-sh.cz

Praha

724 166 035
724 532 462

Střední Čechy

602 449 283

Severní Čechy

602 325 288

Západní Čechy

602 449 285

Jižní Čechy

724 063 988

Východní Čechy

721 950 633
602 426 072
724 010 335

Střední Morava

606 657 197
724 505 095
602 449 282

Severovýchodní Čechy

602 278 762
724 203 479

Jižní Morava

602 449 287
724 505 095

Severní Morava

602 310 880
602 449 282
724 532 458

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich technických listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předšmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky.

Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.degussa-sh.cz.