

Technický list č.: 1103

RapidPrimer

Rychle vytvrzující základní nátěr.

Rozsah použití

- Vhodný na dřevo, dřevěné desky apod.
- Pro vnitřní použití, za použití krycího nátěru vhodný i pro venkovní použití.

Vlastnosti

- Dobře kryje a lehce se zpracovává.
- Chrání dřevo.
- Bez zápachu, nevypaňuje se.

Technická data

Materiálová báze	alkydová pryskyřice
Hustota	cca 1,38 g/cm ³
Barevný odstín	bílý
Stupeň lesku	matný
Zpracování	lze natírat, válečkovat, stříkat
Teplota zpracování (teplota vzduchu a podkladu)	teplota nesmí klesnout pod + 5°C
Spotřeba (na 1 nátěr)*	cca 70 ml/m ²
Doba schnutí (20°C/65% rel. vlhkosti vzduchu)	nechytá prach - po cca 3 hod. zcela vytvrzený - po cca 4 hod. přetíratelný - po cca 6 hod. (Za chladnějšího počasí se prodlužuje doba schnutí.)
Barevné tónování	RELIUS ProfiSatin, max. 5%
Ředění	RELIUS Verdünnung AF
*Jde o směrné hodnoty, na které nelze dát záruku, protože každý povrch má jiné vlastnosti ovlivňující spotřebu - tu je třeba vyzkoušet přímo na objektu dle normy DIN 53220.	

Balení a skladovatelnost

- Balení 375 ml, 750 ml, 3 l plechovka.
- Skladovat v suchém a zatepleném skladu v dobře uzavřených nádobách cca 12 měsíců od data výroby. Načaté nádoby dobře uzavírat a brzy spotřebovat.

Příprava podkladu

Vhodný na nové i staré dřevěné podklady a neutrální omítky.

Podklady:

Podklad musí být pevný, čistý, suchý, bez mastnot, vosků, prachu a silikonu. Doporučená vlhkost dřeva: dřevo z jehličnatých stromů max. 15%, dřevo z listnatých stromů max. 12%. Nepřílnavé staré nátěry se odstraní. Přílnavé staré nátěry se zbrousí a zbaví prachu nebo se louhují a dobře opláchnou.

Zpracování

Dřevo ve venkovním prostředí: Dřevěné díly se zbaví prachu, dřevo bohaté na pryskyřice a dřevo tropické se omyje nitro-ředidlem. Smůla a suky se odstraní a provede se nátěr 1 x RELIUS HolzimprägnierGrund a 1x RapidPrimer

Dřevo uvnitř: Dřevěné díly se zbaví prachu, dřevo bohaté na pryskyřice a dřevo tropické se omyje nitro-ředidlem. Smůla a suky se odstraní a provede se nátěr 1 x RELIUS RapidPrimer. Pokud je to nutné, nečistoty odstranit špachtlí, obrousit, zbavit prachu.

Krycí nátěr: barevnými a bílými laky RELIUS



Důležitá upozornění

Před zpracováním řádně zamíchat.

Určeno pouze aplikace doporučené výrobcem na daný podklad. Při zpracování ve vnitřních prostorech zajistit dostatečné odvětrávání. Při stříkání nevdechovat mlhovinu. Bez krycího nátěru dřevěné povrchy nevystavovat dlouhodobě venkovním vlivům. Pracovní nářadí a pracovní nádoby se čistí ihned po použití náhradou terpentýnu nebo nitro-ředidlem.

Bezpečnostní pokyny

Všeobecné pokyny: Při výskytu symptomů nevolnosti nebo při pochybnostech přivolat lékařskou pomoc. Při bezvědomí nevyvolávat zvracení. Sledovat životně důležité funkce (dýchání, srdeční činnost, puls). Transportovat k lékaři, příp. neprodleně přivolat lékařskou pomoc. V případě, že postižený nedýchá, zprůchodnit dýchací cesty (kupř. odstranit zvratky) a zahájit umělé dýchání z úst do úst.

Při nadýchání: Zajistit přívod čistého vzduchu, postiženého uložit v klidu a teple. Při nedostatečném dýchání nebo zástavě dechu zavést umělé dýchání. Při bezvědomí uložit ve stabilní poloze na bok a přivolat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží: Okamžitě odložit veškeré kontaminované oblečení, postříkanou kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem či vhodným čisticím prostředkem. Nepoužívat žádná rozpouštědla. Po umytí ošetřit vhodným reparačním krémem.

Při zasažení očí: Okamžitě důkladně vyplachovat čistou tekoucí vodou min. 10 minut a vyhledat lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchnout ústa vodou, vypít sklenici vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc a ukázat obal nebo označení.

Nevdechovat páry. Prostory dobře větrat. Při práci nejíst, nepít a nekouřit.

Při nástřiku použít vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Používat osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Používat vhodné ochranné rukavice. Při delším nebo opakovaném styku používat ochranný krém. Používat ochranný oděv.

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u technicko-poradenských středisek.

Degussa Stavební hmoty s.r.o.

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420-469 607 111
fax: +420-469 607 112
e-mail: info@degussa-sh.cz
www.degussa-sh.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420-469 607 160
fax: +420-469 607 161
e-mail: objednavky@degussa-sh.cz

Praha

724 166 035
724 532 462

Střední Čechy

602 449 283

Severní Čechy

602 325 288

Západní Čechy

602 449 285

Jižní Čechy

724 063 988

Východní Čechy

721 950 633
602 426 072
724 010 335

Střední Morava

606 657 197
724 505 095
602 449 282

Severovýchodní Čechy

602 278 762
724 203 479

Jižní Morava

602 449 287
724 505 095

Severní Morava

602 310 880
602 449 282
724 532 458

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich technických listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předšmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky.

Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.degussa-sh.cz.