

Relius Innenfarbe Special

Disperzní matná bílá barva určená k nátěrům stěn a stropů ve vnitřních prostorách objektů a budov.

Rozsah použití

- Pro vnitřní použití.
- Relius Innenfarbe Special je matně bílá disperzní barva, vysoce otěruvzdorná, do namáhaných prostředí.

Vlastnosti

- Difuzní.
- Alkalicky stálá.
- Výborně kryvá a roztíratelná.
- Vysoce otěruvzdorná a stálobarevná.
- Relius Innenfarbe Special lze na přání barevně tónovat ve 150ti barevných odstínech dle Relius Living Colours.

Příprava podkladu

- Suchý, nosný, pevný, zbavený všech nečistot, olejů, výkvětů, starých nátěrů a prachových částic.
- Dostatečně vyzrálý, se zbytkovou vlhkostí max. 4% (hmotnostně).
- Barva neřeší překrytí trhlin. V podkladu viditelné praskliny je nutné přetmelit.
- Savé podklady je nutné ošetřit penetračním nátěrem Relius Tiefgrund ELF.

Zpracování

- Barva se nanáší běžným malířským náradím, štětkou, válečkem popř. nástřikem airless (tlakově) nebo vzduchovou pistolí.
- První nátěr se naředí přidáním max. 20% čisté vody a řádně se promíchá.
- Druhý nátěr se naředí přidáním max. 5% čisté vody a řádně se promíchá.
- Doporučuje se technologická přestávka mezi 1. a 2. nátěrem cca 5–7 hodin.
- Před natíráním se důkladně zakryjí všechny okolní nenatírané plochy. V případě zatečení barvy se místo ihned opláchně čistou vodou.

Balení a skladovatelnost

- Skladovatelnost v suchu a chladu od +5 °C do +25 °C, 6 měsíců od data výroby.
- Balení 9l a 3l plastový kbelík.

Technická data

Materiálová báze	acrylová-copolymerová disperze, plniva a zušlechťující přísady
Konzistence	tekutá
Barva	bílá
Teplota zpracování/teplota podkladu	+5 °C až +25 °C
Spotřeba při 2 nátěrech**	cca 250 ml/m ²
Vydatnost při 2 nátěrech**	cca 3–4 m ² /l
Ředění vodou 1. nátěr 2. nátěr	max. 20% čisté vody max. 5% čisté vody
Doba schnutí (při 23 °C a 65% rel. vlhkosti vzduchu)*	cca 5 hod.

* Při +23 °C a 50% relativní vlhkosti vzduchu vyšší teploty zkracují, nižší teploty prodlužují uvedené doby.

** Závisí na struktuře a savosti podkladu..

Důležitá upozornění

- Nezpracovávat při teplotách podkladu a vzduchu pod +5 °C a nad +25 °C.
- Při natírání velkých ploch se vyvarovat dlouhých přestávek, aby se nevytvořily pruhy.
- Náradí ihned po ukončení prací důkladně omýt vodou.



Bezpečnostní pokyny

- Disperze může dráždit kůži, oči, sliznici.
- Při práci zamezit styku s kůží a očima.
- Nevdechovat. Při práci nejíst a nepít.
- Nenechávat zaschnout na kůži (nebezpečí senzibilizace).
- Při stříkání chránit oči.
- Po zasažení vypláchnout postižené místo vodou.
- Používat ochranný oděv a rukavice.
- Uchovávat mimo dosah dětí.
- **Všeobecné pokyny:** Při výskytu symptomů nevolnosti nebo při pochybnostech přivolat lékařskou pomoc. Při bezvědomí sledovat životně důležité funkce (dýchání, srdeční činnost, puls). Nevyvolávat zvracení. Transportovat k lékaři, příp. neprodleně přivolat lékařskou pomoc. V případě, že postižený nedýchá, zprůchodnit dýchací cesty (kupř. odstranit zvratky) a zahájit umělé dýchání z úst do úst.
- **Při nadýchání:** Zajistit přívod čistého vzduchu, postiženého uložit v klidu a teple. Při nedostatečném dýchání nebo zástavě dechu zavést umělé dýchání. Při bezvědomí uložit ve stabilní poloze na bok a přivolat lékařskou pomoc.
- Nevdechovat páry. Prostory dobře větrat.
- **Při styku s kůží:** Okamžitě odložit veškeré kontaminované oblečení, postříkanou kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem či vhodným čisticím prostředkem. Nepoužívat žádná rozpouštědla. Po umytí ošetřit vhodným reparačním krémem.
- **Při zasažení očí:** Okamžitě důkladně vyplachovat čistou tekoucí vodou min. 10 minut vyhledat lékařskou pomoc.
- **Při požití:** Vypláchnout ústa vodou, vypít sklenici vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc a ukázat obal nebo označení.
- Při práci nejíst, nepít a nekouřit.
- Při nástřiku použít vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Používat osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Používat vhodné ochranné rukavice. Při delším nebo opakovaném styku používat ochranný krém. Používat ochranný oděv.

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u odborných poradců a v centrále společnosti.

Degussa Stavební hmoty s.r.o.

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420-469 607 111
fax: +420-469 607 112
e-mail: info@degussa-sh.cz
www.degussa-sh.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420-469 607 160
fax: +420-469 607 161
e-mail: objednavky@degussa-sh.cz

Praha

724 166 035
724 532 462

Střední Čechy

602 449 283

Severní Čechy

602 325 288

Západní Čechy

602 449 285

Jižní Čechy

724 063 988

Východní Čechy

721 950 633
602 426 072
724 010 335

Střední Morava

606 657 197
724 505 095
602 449 282

Severovýchodní Čechy

602 278 762
724 203 479

Jižní Morava

602 449 287
724 505 095

Severní Morava

602 310 880
602 449 282
724 532 458

Pokyny pro likvidaci odpadního materiálu

- Přípravek likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
- Kontaminovaný obal – po důkladném vyčištění lze znovu použít.
- Kompozitní odpad – kategorie „O“, kód 170 904
- Při styku s vodou zabránit úniku produktů do vodních toků a kanalizace.

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich technických listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradů. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předšmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.degussa-sh.cz.