

Technický list č.: 2202

Roof Flex Grund L

Základní nátěr pro sanaci střech, s rozpouštědlem.

Rozsah použití

- Základní nátěry eternitových a cementových desek s vláknem.

Vlastnosti

- Vysoká penetrační schopnost.
- Dobře váže volná azbestová vlákna a prach.
- Působí do hloubky.

Technická data

Materiálová báze	poly-oleje v rozpouštědle
Hustota (DIN 53217, 20 °C)	cca 0,8 g/cm ³
Objem pevných částic	cca 45 %
Viskozita	cca 17 sec. (4 mm pohárek – DIN)
Barevný odstín	bezbarvý
Stupeň lesku	matný
Zpracování	natírání nebo nástřik
Teplota zpracování (teplota vzduchu a podkladu)	nezpracovávat při teplotě pod +5 °C nebo přes +30 °C. Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit 80 %. Dbát na rosný bod.
Spotřeba (na 1 vrstvu)*	cca 150-200 ml/m ² – dle nasákavosti podkladu a cca 150 ml/m ² pro každý další nátěr
Doba schnutí (20 °C/65 % rel. vlhkosti vzduchu)	může zmoknout, po oschnutí povrchu (po cca 2 hod.) lze znovu přetírat tímž materiálem, krycí nátěr dalším materiálem po cca 24 hod. Vyšší teploty zkracují, nižší prodlužují udanou dobu schnutí.
Barevné tónování	zpracovat jen v originálním barevném tónu
*Jde o směrné hodnoty, na které nelze dát záruku, protože každý povrch má jiné vlastnosti ovlivňující spotřebu – tu je třeba vyzkoušet přímo na objektu.	

Balení a skladovatelnost

- Balení 10 l plechovka.
- Skladovat v suchém a zatepleném skladu, v pevně uzavřených nádobách až 12 měsíců od data výroby. Načaté nádoby dobře uzavírat a brzy spotřebovat.

Příprava podkladu

Materiál Relius Roof Flex Grund L je vhodný zvláště na nenatřené, neočištěné a nasákové střešní desky z vlnitého eternitu a azbestocementové fasádní desky. Podklady mohou být zvětralé, ale musejí být nepoškozené a při natírání suché.

Poškozené části střešní krytiny a těsnících materiálů, jakož i popraskané podklady je třeba vyměnit nebo opravit, a to příp. prostřednictvím odborné firmy. Při všech přípravných pracích na azbestocementových deskách, ať již natřených či nikoliv, je třeba dodržovat platná technická pravidla pro nebezpečnou látku „asbest“. Hrubé nečistoty a porost mechů ručně opatrně uvolnit a před prvním nátěrem odstranit.

Standardní systémy nátěru:

Střechy: provést základní nátěr 2x materiálem Relius Roof Flex Grund L v dodané konzistenci. Na silně zvětralých nebo mechem porostlých podkladech provést základní nátěr event. až 3x. Dodržet čekací dobu 24 hod. při 20 °C, potom 2x krycí nátěr materiálem Roof Flex W v dodané konzistenci.

Fasády: Základní nátěr 1x materiálem Relius Roof Flex Grund L, pro nástřik zředit ředidlem Relius KH-Verdünnung, pro nátěr ředidlem Lackverdünnung. Na silně zvětralých nebo porostlých fasádních deskách je nutný druhý nátěr neředěným materiálem. Krycí nátěr: 2x Wetterhaut W nebo AC v dodané konzistenci.

Doporučuje se složení celého nátěru odzkoušet předem na malé zkušební ploše. Materiál Relius Roof Flex Grund L nesmí vytvořit žádný lesklý povlak (film). Před nanášením další krycí vrstvy je nutno dbát na to, aby zbytky rozpouštědla ze základního nátěru byly úplně odpařené.



Zpracování

Při nástřiku dbát na to, aby se mlžina materiálu nedostala mimo stříkaný objekt. Materiál Relius Roof Flex Grund L nanášet i na spodní strany hran. Jistý zápach, způsobený specifickým pachem poly-olejů, nelze během zpracování a tvrdnutí vyloučit. Zpracovávat pouze v exteriérech.

Důležitá upozornění

Materiál používat jen k danému účelu. Při stříkání nevdechovat mlžinu (aerosol). Při práci na střeše a pod ní dodržovat bezpečnostní pokyny i obvyklá ochranná opatření, jakož i rady a pokyny uvedené na nádobě s přípravkem - další podrobnosti v příslušném bezpečnostním listu.

Pracovní nářadí a pracovní nádoby se čistí ředidlem KH-Verdünnung (pro nástřík) nebo Lackverdünnung (nátěry).

Bezpečnostní pokyny

Všeobecné pokyny: Při výskytu symptomů nevolnosti nebo při pochybnostech přivolat lékařskou pomoc. Při bezvědomí nevyvolávat zvracení. Sledovat životně důležité funkce (dýchání, srdeční činnost, puls). Transportovat k lékaři, příp. neprodleně přivolat lékařskou pomoc. V případě, že postižený nedýchá, zprůchodnit dýchací cesty (kupř. odstranit zvratky) a zahájit umělé dýchání z úst do úst.

Při nadýchání: Zajistit přívod čistého vzduchu, postiženého uložit v klidu a teple. Při nedostatečném dýchání nebo zástavě dechu zavést umělé dýchání. Při bezvědomí uložit ve stabilní poloze na bok a přivolat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží: Okamžitě odložit veškeré kontaminované oblečení, postříkanou kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem či vhodným čisticím prostředkem. Nepoužívat žádná rozpouštědla. Po umytí ošetřit vhodným reparačním krémem.

Při zasažení očí: Okamžitě důkladně vyplachovat čistou tekoucí vodou min. 10 minut a vyhledat lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchnout ústa vodou, vypít sklenici vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc a ukázat obal nebo označení.

Nevdechovat páry. Prostory dobře větrat. Při práci nejíst, nepít a nekouřit.

Při nástřiku použít vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Používat osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Používat vhodné ochranné rukavice. Při delším nebo opakovaném styku používat ochranný krém. Používat ochranný oděv.

Degussa Stavební hmoty s.r.o.

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420-469 607 111
fax: +420-469 607 112
e-mail: info@degussa-sh.cz
www.degussa-sh.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420-469 607 160
fax: +420-469 607 161
e-mail: objednavky@degussa-sh.cz

Praha

724 166 035
724 532 462

Střední Čechy

602 449 283

Severní Čechy

602 325 288

Západní Čechy

602 449 285

Jižní Čechy

724 063 988

Východní Čechy

721 950 633
602 426 072
724 010 335

Střední Morava

606 657 197
724 505 095
602 449 282

Severovýchodní Čechy

602 278 762
724 203 479

Jižní Morava

602 449 287
724 505 095

Severní Morava

602 310 880
602 449 282
724 532 458

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u technicko-poradenských středisek.

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich technických listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradů. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.degussa-sh.cz.