

Technický list č.: 1706

Roof Flex Grund W

Vodou ředitelný základní nátěr pro očištěné natřené i nenatřené desky z vlnitého nebo rovného azbestocementu.

Rozsah použití

- Základní nátěr pro očištěné natřené i nenatřené desky z vlnitého nebo rovného azbestocementu.
- Konečný nátěr se doporučuje provést materiálem Relius Roof Flex W nebo materiálem Wetterhaut W/AC.

Vlastnosti

- Jednosložkový.
- Bez obsahu rozpouštědla.
- Vodou ředitelný.
- Vysoká penetrační schopnost a působení do hloubky na uvedených podkladech.

Technická data

Materiálová báze	Disperzní copolymer-disperze
Specifická hmotnost	1,0 g/cm ³
Barevné tóny	mléčný, vysychá bezbarvě
Stupeň lesku	matný
Způsoby zpracování	natírání, stříkání (stříkání – data viz tabulka)
Spotřeba (na 1 nátěr)*	cca 100–300 ml/m ² , podle typu a savosti podkladu
Teplota pro zpracování (teplota vzduchu a podkladu)	nezpracovávat při teplotě pod +5 °C a nad +30 °C; relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit 80 %
Doba schnutí (+20 °C, 65 % rel. vlhkost vzduchu)	přetíratelný po cca 6 hod
Barevné tónování	–
Ředění	vodou
Čištění nářadí	ihned po použití vodou
Bezpečnostní opatření	viz platný bezpečnostní list

*Jde o směrné hodnoty, na které nelze dát záruku, protože každý povrch má jiné vlastnosti ovlivňující spotřebu (vyzkoušet přímo na objektu dle normy DIN 53220).

Balení a skladovatelnost

- Balení 10 l nádoba.
- Uchovávat v chladném skladu, chránit před mrazem.
- V pevně uzavřeném originálním obalu je skladovatelnost min. 12 měsíců.

Příprava podkladu

Podklad musí pevný, čistý, nosný a zbaven oddělovacích substancí – vosky, silikon, zbytky mečů, prachu apod. (viz VOB, část C DIN 18363, zejména odd. 3.1.1). Kromě toho je třeba řídit se platnými technicko-zpracovatelskými údaji pro barvy a ochranu materiálu dle Spolkového úřadu (=BFS), 60327 Frankfurt.

Pro materiál Roof Flex Grund W jsou vhodné obzvláště natřené i nenatřené desky, které musí být předem očištěné a musí mít dobrou nasákavost – ne materiály s glazurou.

Staré zbytky nátěrů odstranit špachtlí nebo za pomoci tlaku vodního paprsku (otryskání). Dbát však na to, aby se voda s nečistotou nedostala do „zámků“ desek – střešní krytiny. Špatné desky vyměnit za pomoci odborné firmy.

Při každé práci s azbestovou krytinou (nebo s materiály obsahujícími tuto látku) je třeba regulovat nebezpečí pro tuto látku dle „Azbest“ TRGS 518 a dodržovat technické předpisy.

Při silně znečištěných plochách, které jsou porostlé mechy a vodní řasou, doporučujeme použít přípravky Relius Algosan.

Přípravek nanést na postižené plochy, nechat působit cca 48 hod. a poté za pomoci vodního paprsku odstranit.

Azbestová vlákna nesmí vniknout do kanalizace!



Aplikace nátěru

Střešní a fasádní plochy:

1x RELIUS Roof Flex Grund W podle savosti podkladu, do max. 1:1 ředit vodou. Plochu sytě natřít, nesmí se však tvořit lesklý film. Doporučuje se natřít i hrany desek a dle možnosti i spodní stranu.

Důležitá upozornění

- RELIUS Flex Grund W se nesmí nanášet za deště, mlhy a nebezpečí mrazu, stejně tak za přímého slunečního záření.
- U zpracování za pomoci Airless-nástřiku pozor na rozstřík (mlhu) na okolní objekty.

Bezpečnostní pokyny

- Materiál používat jen pro dané účely. Při nástřiku dbát na ochranu dýchacích orgánů a nevdechovat aerosol (střík – mlhu). Dodržovat obvyklá bezpečnostní opatření. Při práci s azbestem je třeba toto ohlásit na příslušný odbor životního prostředí.
- **Všeobecné pokyny:** Při výskytu symptomů nevolnosti nebo při pochybnostech přivolat lékařskou pomoc. Při bezvědomí sledovat životně důležité funkce (dýchání, srdeční činnost, puls). Nevyvolávat zvracení. Transportovat k lékaři, příp. neprodleně přivolat lékařskou pomoc. V případě, že postižený nedýchá, zprůchodnit dýchací cesty (kupř. odstranit zvratky) a zahájit umělé dýchání z úst do úst.
- **Při nadýchání:** Zajistit přívod čistého vzduchu, postiženého uložit v klidu a teple. Při nedostatečném dýchání nebo zástavě dechu zavést umělé dýchání. Při bezvědomí uložit ve stabilní poloze na bok a přivolat lékařskou pomoc.
- Nevdechovat páry. Prostory dobře větrat.
- **Při styku s kůží:** Okamžitě odložit veškeré kontaminované oblečení, postříkanou kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem či vhodným čistícím prostředkem. Nepoužívat žádná rozpouštědla. Po umytí ošetřit vhodným reparačním krémem.
- **Při zasažení očí:** Okamžitě důkladně vyplachovat čistou tekoucí vodou min. 10 minut vyhledat lékařskou pomoc.
- **Při požití:** Vypláchnout ústa vodou, vypít sklenici vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc a ukázat obal nebo označení.
- Při práci nejíst, nepít a nekouřit.
- Při nástřiku použít vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

Degussa Stavební hmoty s.r.o.

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420-469 607 111
fax: +420-469 607 112
e-mail: info@degussa-sh.cz
www.degussa-sh.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420-469 607 160
fax: +420-469 607 161
e-mail: objednavky@degussa-sh.cz

Praha

724 166 035
724 532 462

Střední Čechy

602 449 283

Severní Čechy

602 325 288

Západní Čechy

602 449 285

Jižní Čechy

724 063 988

Východní Čechy

721 950 633
602 426 072
724 010 335

Střední Morava

606 657 197
724 505 095
602 449 282

Severovýchodní Čechy

602 278 762
724 203 479

Jižní Morava

602 449 287
724 505 095

Severní Morava

602 310 880
602 449 282
724 532 458

- Používat osobní ochranné prostředky pro oči a obličej.
- Používat vhodné ochranné rukavice.
- Při delším nebo opakovaném styku používat ochranný krém.
- Používat ochranný oděv.

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u technicko-poradenských středisek.

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich technických listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši radu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předšmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.degussa-sh.cz.