

Seidenplastik

Hedvábně lesklá plastická hmota na bázi latexové disperze pro dekorativní vnitřní povrchy.

Rozsah použití

- Hedvábně lesklá plastická hmota na bázi latexové disperze pro dekorativní vnitřní povrchy.

Vlastnosti

- Odolná proti oděru podle DIN 53778 S SG.
- Lehké zpracování a vysoká vydatnost.
- Vrstva je odolná proti alkáliím, dobře přilnavá a odolná proti znečištění a běžným čistícím prostředkům.

Technická data

Materiálová báze	disperze na bázi syntetického kaučuku
Hustota/specifická váha	cca 1,30 g/cm ³
Barevné odstíny	bílý
Stupeň lesku/vrchní vrstvy	hedvábně lesklý
Struktura	podle techniky zpracování mají tyto povrchy jemné, plastické struktury
Zpracování	nerozové hladítko
Teplota pro zpracování (teplota vzduchu a podkladu)	nezpracovávat pod +5° C (teploty vzduchu a objektu)
Spotřeba (na 1 vrstvu)*	rozdílná podle struktury a použité pracovní techniky
Doby schnutí (+20°C, 65 % rel. vlhkost vzduchu)	vrchní vrstva zaschne po 24 hodinách plně proschne po cca 3 – 4 dnech
Barevné tónování	v systému Relius Volltonfarbe, intenzivnější barevné odstíny na objednávku
Ředění	vodou
Čistění nářadí	vodou, okamžitě po použití
Označení druhu nebezpečí	viz platný bezpečnostní list

* Jde o směrné hodnoty, na které nelze dát záruku, protože každý povrch má jiné vlastnosti ovlivňující spotřebu (vyzkoušet přímo na objektu dle normy DIN 53220).

Balení a skladovatelnost

- Balení 12,5 l nádoba.
- Skladovat v chladu, ne v mrazu.
- Načaté obaly dobře uzavřít a brzo zpracovat

Příprava podkladu

Podkladová vrstva a skladba nátěru:

Podkladová vrstva musí být pevná, čistá a suchá, zbavená všech zbytků tuků, vosků, silikonů a prachu (viz VOB, oddíl C, DIN18363, zvláště 3.1.1).

Příprava podkladové vrstvy:

Nové podklady: odstranit nečistoty a očistit plochy. Odstranit eventuálně zaschlou vrstvu zbytků zákl. materiálů (sádra, atd.).

Staré podklady: plochy řádně vyčistit za mokra nebo za sucha (mechanicky nebo tlakovou parní myčkou). Při napadení houbami a plísněmi je nutné speciální základní očištění a následné ošetření s RELIUS Fungosam Primer nebo Algosan (prostředek proti plísním). Uvolněné části nátěrů jakož i staré nátěry a vrstvy, které nezaručují bezvadnou přilnavost odstranit a očistit (mechanicky nebo vhodnými odstraňovacími starých nátěrů).

Při speciálních technických problémech při použití si vyžádejte technickou poradenskou službu.

Podkladová vrstva	Příprava ve venkovním prostředí	Základová barva
Nová omítka (PG II + III) podle předpisů pro omítky je nechat dostatečně vyschnout	Viz „příprava podkladové vrstvy“.	V případě potřeby: RELIUS Tiefgrund ELF
Stará omítka (PG II + III)	Místa s novou omítkou po dostatečné době schnutí odborně fluátovat a omýt.	RELIUS Tiefgrund ELF
Sádrové stavební desky, sádrové stavební prvky, sádrokartonové desky, sádrové a hotové omítky PG IV	Zbrousit event. zaschlou vrstvu zbytků zákl. mater. a sádry (platí pro sádro).	RELIUS Tiefgrund ELF nebo RELIUS Aqua Isolierprimer bílý

Nový hutněný beton	Znečištění olejem z bednění, tuky a voskem omýt fluátovým pěnovým čistícím prostředkem nebo odstranit otryskáním párou.	V případě potřeby: RELIUS Tiefgrund L nebo RELIUS Tiefgrund ELF
Starý hutněný beton	Menší praskliny a nevyplněná místa opravit s RELIUS Armierungsspachtel.	RELIUS Tiefgrund L nebo RELIUS Tiefgrund ELF
Pórobeton	Viz „příprava podkladové vrstvy“.	RELIUS Tiefgrund L
Cemento-vláknité desky	Viz „příprava podkladové vrstvy“.	RELIUS Tiefgrund L
Cihlové, pohledové neomítnuté stěny	Očistit a zbavit prachu.	RELIUS Tiefgrund L
Pohledové stěny z vápencového pískovce	U nového zdiva dodržet dobu schnutí min. 3 měsíce. Perfektní vyspárování.	RELIUS Tiefgrund ELF
Dřevěné, dřevotřískové, dřevo-laminátové desky	Navoskované desky ošetřit odpovídající technikou	RELIUS Tiefgrund L bílý
Staré, přilnavé nátěry barvou a disperzní nátěry	Lesklé povrchy narušit nebo nalepat louhem a omýt vodou.	RELIUS Tiefgrund L (jenom pro silně savé povrchy je třeba disperzní nátěr).
Staré, přilnavé umělo-pryskyřičné omítky	Viz „příprava podkladové vrstvy“.	RELIUS Tiefgrund ELF
Staré nátěry vápennými a minerálními barvami (stěrky)	Mechanicky odstranit a plochy zbavit prachu.	RELIUS Tiefgrund L
Tapety	Beze zbytku odstranit, spáry uzavřít plnidlem nebo tmelem.	viz odpovídající podkladová vrstva

Základní vrstva:

a) Hladké podklady: RELIUS Seidenplastik, naředit cca 10 %, jako levnější alternativa může být použita RELIUS Optimatt.

b) Drsné podklady: celou plochu vyhladit stěrkovou hmotou, jako základním nátěrem přetřít po vyschnutí naředěnou

Degussa Stavební hmoty s.r.o.

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420-469 607 111
fax: +420-469 607 112
e-mail: info@degussa-sh.cz
www.degussa-sh.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420-469 607 160
fax: +420-469 607 161
e-mail: objednavky@degussa-sh.cz

Praha

724 166 035
724 532 462

Střední Čechy

602 449 283

Severní Čechy

602 325 288

Západní Čechy

602 449 285

Jižní Čechy

724 063 988

Východní Čechy

721 950 633
602 426 072
724 010 335

Střední Morava

606 657 197
724 505 095
602 449 282

Severovýchodní Čechy

602 278 762
724 203 479

Jižní Morava

602 449 287
724 505 095

Severní Morava

602 310 880
602 449 282
724 532 458

RELIUS Seidenplastik (naředěná k natírání) ve stejném barevném odstínu, který bude použit pro krycí nátěr.

Krycí nátěr/vrstva:

RELIUS Seidenplastik v dodávané konzistenci nebo mírně naředěná, přizpůsobená na požadovanou strukturu.

Důležitá upozornění

Používat pouze pro určené účely.

Během a po zpracování je třeba zajistit dostatečné větrání vnitřních prostor. Je třeba dodržovat obvyklá bezpečnostní opatření. Kód produktu: M-DF02.

Bezpečnostní pokyny

Všeobecné pokyny: Při výskytu symptomů nevolnosti nebo při pochybnostech přivolat lékařskou pomoc. Při bezvědomí sledovat životně důležité funkce (dýchání, srdeční činnost, puls). Nevvolávat zvracení. Transportovat k lékaři, příp. neprodleně přivolat lékařskou pomoc. V případě, že postižený nedýchá, zprůchodnit dýchací cesty (kupř. odstranit zvratky) a zahájit umělé dýchání z úst do úst.

Při nadýchání: Zajistit přívod čistého vzduchu, postiženého uložit v klidu a teple. Při nedostatečném dýchání nebo zástavě dechu zavést umělé dýchání. Při bezvědomí uložit ve stabilní poloze na bok a přivolat lékařskou pomoc.

Nevdechovat páry. Prostory dobře větrat.

Při styku s kůží: Okamžitě odložit veškeré kontaminované oblečení, postříkanou kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem či vhodným čistícím prostředkem. Nepoužívat žádná rozpouštědla. Po umytí ošetřit vhodným reparačním krémem.

Při zasažení očí: Okamžitě důkladně vyplachovat čistou tekoucí vodou min. 10 minut vyhledat lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchnout ústa vodou, vypít sklenici vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc a ukázat obal nebo označení.

Při práci nejíst, nepít a nekouřit.

Při nástřiku použít vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Používat osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Používat vhodné ochranné rukavice. Při delším nebo opakovaném styku používat ochranný krém. Používat ochranný oděv.

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u technicko-poradenských středisek.

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich technických listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předšmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.degussa-sh.cz.