

Technický list č.: 2102

Silcosan Grundfestiger LF farblos

Penetrační bezbarvý nátěr.

Rozsah použití

- Pro venkovní i vnitřní použití.
- Bezbarvý.
- Nutný základ pro beton, minerální a disperzní barvy a omítky.

Vlastnosti produktu

- Ekologický materiál pro základní nátěr.
- Bez rozpouštědel, vodou ředitelný.
- Nezapáchá.
- Lehce se zpracovává.
- Rychle schne.
- Dobře vniká do podkladu a zpevňuje jej.
- Je vysoce difuzní a odolný vůči alkáliím.

Technická data

Materiálová báze	roztok Akryl polymerové pryskyřice s přídavkem silan/siloxanové směsi
Hustota	cca 1,01 g/cm ³
Barevný odstín	mléčný, po vytvrzení bezbarvý
Stupeň lesku	matný
Teplota zpracování	nad +5 °C (teplota podkladu a objektu) (Nezpracovávat na přímém slunci, za sucha a za teplého počasí)
Spotřeba (na 1 nátěr)*	Hladká, normální savá omítka: cca 170 ml/m ² (Na hrubých, nasákových podkladech se může spotřeba zvýšit až na dvojnásobek)
Doba schnutí (20°C/65 % rel. vlhkosti vzduchu)	Přetíratelný po cca 4-5 hod. (Nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí)
Barevné tónování	-
Ředění	až do 30 % s vodou
* Jde o směrné hodnoty, na které nelze dát záruku, protože každý povrch má jiné vlastnosti ovlivňující spotřebu – tu je třeba vyzkoušet přímo na objektu dle normy DIN 53220.	

Balení a skladovatelnost

- Balení 10 l PVC kanystr.
- Skladovatelnost v suchém a zatepleném skladu. Obaly uchovávat uzavřené a pokud možno, po otevření materiál ihned spotřebovat.

Příprava podkladu

Podklad musí být pevný, suchý, bez mastnot, vosku, prachu a silikonových nátěrů.

Podklady:

Minerální omítky (typ II, III a IV), beton, nátěry disperzními barvami, omítky na bázi umělé pryskyřice.

Předúprava podkladu:

Řídit se pokyny příslušných technických listů produktů, jimiž bude proveden krycí vrstva popř. nátěr.

Zpracování

Penetrace:

1x-2x RELIUS Silcosan Grundfestiger LF naředit vodou dle nasákavosti podkladu.

Krycí nátěr nebo vrstva:

Osvědčenými fasádními barvami RELIUS Silcosan.



Důležitá upozornění

Používat jen k danému účelu.

Bezpečnostní pokyny

Všeobecné pokyny: Při výskytu symptomů nevolnosti nebo při pochybnostech přivolat lékařskou pomoc. Při bezvědomí nevyvolávat zvracení. Sledovat životně důležité funkce (dýchání, srdeční činnost, puls). Transportovat k lékaři, příp. neprodleně přivolat lékařskou pomoc. V případě, že postižený nedýchá, zprůchodnit dýchací cesty (kupř. odstranit zvratky) a zahájit umělé dýchání z úst do úst.

Při nadýchání: Zajistit přísuv čistého vzduchu, postiženého uložit v klidu a teple. Při nedostatečném dýchání nebo zástavě dechu zavést umělé dýchání. Při bezvědomí uložit ve stabilní poloze na bok a přivolat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží: Okamžitě odložit veškeré kontaminované oblečení, postříkanou kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem či vhodným čistícím prostředkem. Nepoužívat žádná rozpouštědla. Po umytí ošetřit vhodným reparačním krémem.

Při zasažení očí: Okamžitě důkladně vyplachovat čistou tekoucí vodou min. 10 minut a vyhledat lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchnout ústa vodou, vypít sklenici vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc a ukázat obal nebo označení.

Nevdechovat páry. Prostory dobře větrat. Při práci nejíst, nepít a nekouřit.

Při nástřiku použít vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Používat osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Používat vhodné ochranné rukavice. Při delším nebo opakovaném styku používat ochranný krém. Používat ochranný oděv.

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u technicko-poradenských středisek.

Degussa Stavební hmoty s.r.o.

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420-469 607 111
fax: +420-469 607 112
e-mail: info@degussa-sh.cz
www.degussa-sh.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420-469 607 160
fax: +420-469 607 161
e-mail: objednavky@degussa-sh.cz

Praha

724 166 035
724 532 462

Střední Čechy

602 449 283

Severní Čechy

602 325 288

Západní Čechy

602 449 285

Jižní Čechy

724 063 988

Východní Čechy

721 950 633
602 426 072
724 010 335

Střední Morava

606 657 197
724 505 095
602 449 282

Severovýchodní Čechy

602 278 762
724 203 479

Jižní Morava

602 449 287
724 505 095

Severní Morava

602 310 880
602 449 282
724 532 458

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich technických listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši radu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předšmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky.

Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.degussa-sh.cz.