

Technický list č.: 2103

Silcosan Grundfestiger L farblos

Penetrační bezbarvý nátěr.

Rozsah použití

- Speciálně pro velmi špatné podklady, na minerální omítky, beton, cementotřískové desky, vápencové a pískové zdivo, ostře pálené cihly, disperzní barvy a omítky.
- Pro venkovní použití.

Vlastnosti produktu

- Je vysoce difuzní a odolný vůči alkáliím.
- Zpevňuje a hydrofobně upravuje písčité a moučnaté podklady.
- S obsahem rozpouštědla.
- Bezbarvý.

Technická data

Materiálová báze	roztok Akryl polymerové pryskyřice s přísadkou silan/siloxanové směsi
Hustota	cca 0,80 g/cm ³
Barevný odstín	bezbarvý
Stupeň lesku	matný
Teplota zpracování	nad +1 °C (teplota podkladu a objektu) (Nezpracovávat na přímém slunci, za sucha a za teplého počasí)
Spotřeba (na 1 nátěr)*	Hladká, normální savá omítka: cca 170 ml/m ² (Na hrubých, nasávkových podkladech se může spotřeba zvýšit až na dvojnásobek)
Doba schnutí (20°C/65 % rel. vlhkosti vzduchu)	Přetíratelný po cca 24 hod. (Nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí)
Barevné tónování	-
Ředění	až do 30 % ředidlem Lackverdünnung V 100
* Jde o směrné hodnoty, na které nelze dát záruku, protože každý povrch má jiné vlastnosti ovlivňující spotřebu – tu je třeba vyzkoušet přímo na objektu dle normy DIN 53220.	

Balení a skladovatelnost

- Balení 10 l kovový kanistr.
- Skladovatelnost v suchém a zatepleném. Nevystavovat přímým slunečním paprskům a teplotám nad +30 °C.

Příprava podkladu

Podklad musí být pevný, suchý, bez mastnot, vosku, prachu a silikonových nátěrů.

Podklady:

Minerální omítky (typ II, III a IV), beton, desky z vláknitého cementu, vápencové kamenivo, tvrdě pálené cihly, nátěry disperzními barvami, omítky na bázi umělé pryskyřice.

Předúprava podkladu:

Řídit se pokyny příslušných technických listů produktů, jimiž bude proveden krycí vrstva popř. nátěr.

Zpracování

Penetrace:

Písčité a moučnaté podklady zpevnit nátěrem RELIUS Silcosan Grundfestiger L bezbarvý – nesmí se vytvořit žádný viditelný povlak.

Krycí nátěr nebo vrstva:

Osvědčenými fasádními barvami RELIUS Silcosan nebo omítkovinami RELIUS Silcosan.



Důležitá upozornění

Tento materiál nepoužívat v zateplovacím systému s polystyrenovými deskami – používat jen k danému účelu.

Při stříkání ve vnitřních prostorách důkladně větrat, aby nedošlo ke vznícení mlhoviny.

Hořlavý.

Bezpečnostní pokyny

Všeobecné pokyny: Při výskytu symptomů nevolnosti nebo při pochybnostech přivolat lékařskou pomoc. Při bezvědomí nevyvolávat zvracení. Sledovat životně důležité funkce (dýchání, srdeční činnost, puls). Transportovat k lékaři, příp. neprodleně přivolat lékařskou pomoc. V případě, že postižený nedýchá, zprůchodnit dýchací cesty (kupř. odstranit zvratky) a zahájit umělé dýchání z úst do úst.

Při nadýchání: Zajistit přívod čistého vzduchu, postiženého uložit v klidu a teple. Při nedostatečném dýchání nebo zástavě dechu zavést umělé dýchání. Při bezvědomí uložit ve stabilní poloze na bok a přivolat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží: Okamžitě odložit veškeré kontaminované oblečení, postříkanou kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem či vhodným čisticím prostředkem. Nepoužívat žádná rozpouštědla. Po umytí ošetřit vhodným reparačním krémem.

Při zasažení očí: Okamžitě důkladně vyplachovat čistou tekoucí vodou min. 10 minut a vyhledat lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchnout ústa vodou, vypít sklenici vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc a ukázat obal nebo označení.

Nevdechovat páry. Prostory dobře větrat. Při práci nejíst, nepít a nekouřit.

Při nástřiku použít vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Používat osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Používat vhodné ochranné rukavice. Při delším nebo opakovaném styku používat ochranný krém. Používat ochranný oděv.

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u technicko-poradenských středisek.

Degussa Stavební hmoty s.r.o.

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim

tel.: +420-469 607 111

fax: +420-469 607 112

e-mail: info@degussa-sh.cz

www.degussa-sh.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420-469 607 160

fax: +420-469 607 161

e-mail: objednavky@degussa-sh.cz

Praha

724 166 035

724 532 462

Střední Čechy

602 449 283

Severní Čechy

602 325 288

Západní Čechy

602 449 285

Jižní Čechy

724 063 988

Východní Čechy

721 950 633

602 426 072

724 010 335

Střední Morava

606 657 197

724 505 095

602 449 282

Severovýchodní Čechy

602 278 762

724 203 479

Jižní Morava

602 449 287

724 505 095

Severní Morava

602 310 880

602 449 282

724 532 458

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich technických listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předšmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky.

Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.degussa-sh.cz.