

Technický list č.: 2107

Silcosan Streichfüller

Disperzní venkovní mezinátěr s plnicí schopností na bázi silikonu.

Rozsah použití

- K renovačním a plnicím nátěrům na minerální a disperzní podklady, vápenec a cihlové zdivo.
- K vyplnění rysek a pórů na popraskaných podkladech (ne statických).

Vlastnosti

- Vysoce difuzní, alkáliím odolný mezinátěr.
- Odolný vůči vlivům počasí a dešti, nekřídovatí.
- Vhodný i na zateplovací systémy.
- Vytváří jemně zrnitý povrch.

Technická data

Materiálová báze	polysiloxanová emulze
Hustota (DIN 53217, 20 °C)	cca 1,58 g/cm ³
Barevný odstín	bílá
Struktura	zrnitá, drsná
Stupeň lesku	matný
Zpracování	natírání, válečkování
Teplota zpracování (teplota vzduchu a podkladu)	nezpracovávat při teplotě pod +5 °C.
Spotřeba (na 1 vrstvu)*	omítka střední zrnitosti: 320 ml/m ² omítka drsné zrnitosti: 400 ml/m ²
Doba schnutí (20 °C/65 % rel. vlhkosti vzduchu)	lze přetírat po cca 10-12 hod., při chladném nebo vlhkém počasí se doba schnutí přiměřeně prodlužuje
Barevné tónování	barvy Relius Silcosan Volltonfarbe (max. 5 %)
Ředění	vodou (max. 10 %)
*Jde o směrné hodnoty, na které nelze dát záruku, protože každý povrch má jiné vlastnosti ovlivňující spotřebu – tu je třeba vyzkoušet přímo na objektu.	

Balení a skladovatelnost

- Balení 15 kg plastové vědro.
- Skladovat v suchém a zatepleném skladu, v pevně uzavřených nádobách 12 měsíců od data výroby. Načaté nádoby dobře uzavírat a brzy spotřebovat.

Příprava podkladu

Nové i staré omítky skupiny P I.c, P II., P III., zdivo z vápence i cihlové, pevně držící nátěry minerálních i disperzních barev, omítky na bázi umělé pryskyřice, rovněž minerální omítky a k překrytí kombinovaného zateplovacího systému Relius. Vyzkoušet vhodnost podkladu jakožto nosiče nátěru.

Nové podklady: Odstranit znečištění a plochy vyčistit. Odstranit i event. se vyskytující sintrové nerovnosti.

Staré podklady: Plochy očistit za sucha nebo mokrou cestou (mechanicky nebo proudem páry). Při napadení houbami nebo řasami je třeba provést speciální důkladné očištění a dodatečné ošetření prostředkem Relius Algosan. Při výskytu trhlinek nad 1 mm doporučujeme naše speciální vyplňovací materiály. Neúnosné staré nátěry a jejich volné části odstranit (mechanicky nebo vhodnými odbarvovači).

Zpracování

Základní nátěr:

a) zpevňující a hydrofobní, obsahující rozpouštědlo: materiál Relius Silcosan Grundfestiger L, spotřeba cca 180 ml/m² dle nasákavosti podkladu. Tento materiál pro základní nátěr lze zředit v závislosti na nasákavosti podkladu až 30 % ředidla na laky V 100. Nepoužívat na zateplovací systém, kde jsou použity desky polystyrenu!

b) zpevňující, vodou ředitelný: materiál Relius Silcosan Grundfestiger LF, spotřeba cca 140 ml/m² dle nasákavosti podkladu. Tento materiál pro základní nátěr lze zředit v závislosti na nasákavosti podkladu až cca 30 % vody.

Mezinátěr:

Relius Silcosan Streichfüller, zředěný max. 10 % vody.

Krycí nátěr:

2x natřít materiálem Relius Silcosan Fassadenfarbe, první nátěr zředit cca 10 %, druhý nátěr cca 5 % vody.



Důležitá upozornění

Vzhledem k vysoké prostupnosti pro CO₂ nedoporučujeme použít Silcosan–Siloxan Streichfüller jako ochranný nátěr na beton. Materiál použít jen k účelu, pro který je určen.

Během a po zpracování ve vnitřních prostorech zajistit dostatečné větrání.

Pracovní nářadí a pracovní nádoby se ihned po použití a při delších přestávkách v práci čistí vodou.

Bezpečnostní pokyny

Všeobecné pokyny: Při výskytu symptomů nevolnosti nebo při pochybnostech přivolat lékařskou pomoc. Při bezvědomí nevyvolávat zvracení. Sledovat životně důležité funkce (dýchání, srdeční činnost, puls). Transportovat k lékaři, příp. neprodleně přivolat lékařskou pomoc. V případě, že postižený nedýchá, zprůchodnit dýchací cesty (kupř. odstranit zvratky) a zahájit umělé dýchání z úst do úst.

Při nadýchání: Zajistit přívod čistého vzduchu, postiženého uložit v klidu a teple. Při nedostatečném dýchání nebo zástavě dechu zavést umělé dýchání. Při bezvědomí uložit ve stabilní poloze na bok a přivolat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží: Okamžitě odložit veškeré kontaminované oblečení, postříkanou kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem či vhodným čisticím prostředkem. Nepoužívat žádná rozpouštědla. Po umytí ošetřit vhodným reparačním krémem.

Při zasažení očí: Okamžitě důkladně vyplachovat čistou tekoucí vodou min. 10 minut a vyhledat lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchnout ústa vodou, vypít sklenici vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc a ukázat obal nebo označení.

Nevdechovat páry. Prostory dobře větrat. Při práci nejíst, nepít a nekouřit.

Při nástřiku použít vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Používat osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Používat vhodné ochranné rukavice. Při delším nebo opakovaném styku používat ochranný krém. Používat ochranný oděv.

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u technicko-poradenských středisek.

Degussa Stavební hmoty s.r.o.

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420-469 607 111
fax: +420-469 607 112
e-mail: info@degussa-sh.cz
www.degussa-sh.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420-469 607 160
fax: +420-469 607 161
e-mail: objednavky@degussa-sh.cz

Praha

724 166 035
724 532 462

Střední Čechy

602 449 283

Severní Čechy

602 325 288

Západní Čechy

602 449 285

Jižní Čechy

724 063 988

Východní Čechy

721 950 633
602 426 072
724 010 335

Střední Morava

606 657 197
724 505 095
602 449 282

Severovýchodní Čechy

602 278 762
724 203 479

Jižní Morava

602 449 287
724 505 095

Severní Morava

602 310 880
602 449 282
724 532 458

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich technických listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předšmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky.

Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.degussa-sh.cz.