

Technický list č.: 1603

Spachtel

Akrylátový, rychleschnoucí tmel, vodou ředitelný.

Rozsah použití

- Pro exteriéry a interiéry.
- Opravy pórů dřeva u dřevěných oken a dveří.
- Vhodný na minerální podklady, beton a omítky.

Vlastnosti

- Bílý, disperzní tmel, nesmršťuje se.
- Rychleschnoucí, dobře brousitelný a „zapašující“.
- Na minerálních podkladech po 20 min. přetíratelný vodou ředitelnými barvami.

Technická data

Materiálová báze	disperze na bázi polymeru
Hustota	cca 1,80 g/cm ³
Barevný odstín	mramorově bílý
Stupeň lesku / povrchu	matný
Zpracování	stěrkou, max. 3 mm v jedné vrstvě
Teplota zpracování (teplota vzduchu a podkladu)	nezpracovávat při teplotě pod + 5°C. Práce neprovádět při vyšší vlhkosti vzduchu.
Spotřeba (na 1 vrstvu) *	záleží na tloušťce vrstvy nánosu /m ² cca 1-1,5 kg/m ² při tloušťce vrstvy 1 mm.
Doba schnutí (20°C/65% rel. vlhkosti vzduchu)	do síly vrstvy 2 mm po cca 1 hod. brousitelný a následně upravitelný další vrstvou po cca 4 hod.
Barevné tónování	lze tónovat pastami Volltonfarbe do 2% objemu
Ředění	Zpracovávat v dodané konzistenci. Ve zvláštních případech ředit vodou.
*Jde o směrné hodnoty, na které nelze dát záruku, protože každý povrch má jiné vlastnosti ovlivňující spotřebu - tu je třeba vyzkoušet přímo na objektu.	

Balení a skladovatelnost

- Balení 360 g, 1 kg PVC nádobka.
- Skladovat v suchém a zatepleném skladu max. 12 měsíců od data výroby. Obaly uchovávat dobře uzavřené.

Příprava podkladu

Podklad musí být pevný, čistý, suchý, zbavený tuků, vosků, mastnot, silikonu, rzi i prachu.

Nepřílnavé staré nátěry odstranit. Ostatní staré nátěry zbrousit a zbavit prachu nebo očistit louhem, popř. omýt.

Podklady

Dřevo, dřevěné stavební díly jako stolařské desky, deska překližky, upínací desky, kovy opatřené základní barvou, minerální podklady (beton, omítka).

Zpracování

Základní nátěr:

Základní nátěr není nutný, pouze na kovy se doporučuje 2x nátěr Relius Aqua UniPrimer, na lehké kovy 1x Relius Aqua UniPrimer.

Závěrečný krycí nátěr:

Relius Spachtel lze přetírat všemi krycími nátěry a laky na akrylové bázi z výrobního sortimentu firmy Relius.



Důležitá upozornění

Materiál používat jen k účelu, pro který je určen. Během a po dokončení prací větrat. Pracovní nářadí a pracovní nádoby se čistí ihned po použití vodou.

Bezpečnostní pokyny

Všeobecné pokyny: Při výskytu symptomů nevolnosti nebo při pochybnostech přivolat lékařskou pomoc. Při bezvědomí nevyvolávat zvracení. Sledovat životně důležité funkce (dýchání, srdeční činnost, puls). Transportovat k lékaři, příp. neprodleně přivolat lékařskou pomoc. V případě, že postižený nedýchá, zprůchodnit dýchací cesty (kupř. odstranit zvratky) a zahájit umělé dýchání z úst do úst.

Při nadýchání: Zajistit přísuv čistého vzduchu, postiženého uložit v klidu a teple. Při nedostatečném dýchání nebo zástavě dechu zavést umělé dýchání. Při bezvědomí uložit ve stabilní poloze na bok a přivolat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží: Okamžitě odložit veškeré kontaminované oblečení, postříkanou kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem či vhodným čisticím prostředkem. Nepoužívat žádná rozpouštědla. Po umytí ošetřit vhodným reparačním krémem.

Při zasažení očí: Okamžitě důkladně vyplachovat čistou tekoucí vodou min. 10 minut a vyhledat lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchnout ústa vodou, vypít sklenici vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc a ukázat obal nebo označení.

Nevdechovat páry. Prostory dobře větrat. Při práci nejíst, nepít a nekouřit.

Při nástřiku použít vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Používat osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Používat vhodné ochranné rukavice. Při delším nebo opakovaném styku používat ochranný krém. Používat ochranný oděv.

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u technicko-poradenských středisek.

Degussa Stavební hmoty s.r.o.

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420-469 607 111
fax: +420-469 607 112
e-mail: info@degussa-sh.cz
www.degussa-sh.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420-469 607 160
fax: +420-469 607 161
e-mail: objednavky@degussa-sh.cz

Praha

724 166 035
724 532 462

Střední Čechy

602 449 283

Severní Čechy

602 325 288

Západní Čechy

602 449 285

Jižní Čechy

724 063 988

Východní Čechy

721 950 633
602 426 072
724 010 335

Střední Morava

606 657 197
724 505 095
602 449 282

Severovýchodní Čechy

602 278 762
724 203 479

Jižní Morava

602 449 287
724 505 095

Severní Morava

602 310 880
602 449 282
724 532 458

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich technických listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předšmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky.

Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.degussa-sh.cz.