

Technický list č.: 1304

SuperSolid® Lasur

Ušlechtilá silnovrstvá lazura s přísadou vosku, pro nátěry dřeva a dřevěných výrobků, s obsahem rozpouštědla.

Rozsah použití

- Pro přesné stavební celky ze dřeva (obložení, dveře, okna apod.)
- Pro vnitřní i venkovní použití.

Technická data

Materiálová báze	alkydová pryskyřice ve směsi s přírodními a syntetickými vosky
Barevný odstín	12 přírodních odstínů a 48 barevných odstínů v systému-Relius
Stupeň lesku/povrch	hedvábně lesklý
Zpracování	stříkáním, natíráním (viz tabulka dle Rosenheima – na vyžádání)
Spotřeba (na 1 nátěr)*	cca 120 ml/m ²
Vydatnost*	cca 7–8 m ² /l při 120 mm mokré vrstvy
Doba schnutí (20 °C/65 % rel. vlhkosti vzduchu)	na prach: po cca 6 hod. pevná a nelepivá: po cca 8–10 hod. přetíratelná: po 24 hod. Vyšší teploty zkracují, nižší teploty prodlužují uvedené doby schnutí.
Barevné tónování	v systému Relius Living Colours
Ředění	neředí se, v případě potřeby max. 3–5 % ředidlem Terpentiner-Ersatz nebo ředidlem S 6005

* Jde o směrné hodnoty, na které nelze dát záruku, protože každý povrch má jiné vlastnosti ovlivňující spotřebu (vyzkoušet přímo na objektu dle normy DIN 53220).

Balení a skladovatelnost

- Balení 0,75 l a 2,5 l plechovka.
- Uchovávat v originálních, nepoškozených a dobře uzavřených obalech. Skladovat v chladu a suchu.

Vlastnosti

- Špičková silnovrstvá lazura, bez zápachu.
- Paropropustná.
- Hedvábně lesklá.
- Vytváří silné vrstvy.
- Extrémně odolná vůči povětrnostním vlivům UV.
- S příměsí syntetických a přírodních vosků.
- Extrémně tixotropní a lehce zpracovatelná (zpracovává se neředěná).
- Neobsahuje biocidy.
- Dlouhodobá ochrana dřeva.
- Síla mokré vrstvy cca 240 mm při 2 nátěrech.

Příprava podkladu

Základní nátěr:

Dřevo neošetřené a zvětralé natřít 1–2x materiálem HolzimprägnierGrund, pokud je umístěno ve venkovním prostředí.

Dřevo uvnitř:

1–2x Relius SuperSolid® Lasur.

Dřevo venku:

1–2x Relius SuperSolid® Lasur. Pro zlepšení kvality povrchu je vhodné mezivrstvy nátěru přebrousit brusným papírem o zrna 280–300.

Obnovovací nátěr:

Po 3–5 letech dle potřeby stačí zpravidla 1x nátěr materiálem SuperSolid® Lasur.



Zpracování

Lazuru je možné nanášet natíráním nebo stříkáním. Dřevo může mít max. vlhkost 15 % (jehličnaté) a listnaté max. 12 %.

Důležitá upozornění:

Dřeviny by neměly mít větší vlhkost jak 12–15 % do 5 mm pod povrchem. U tropického dřeva je třeba provést zkušební nátěr, aby nedošlo ke zbarvení obsaženými pryskyřicemi ve dřevu. Dřevo by nemělo mít ostré hrany, točivý růst (zkroucený) apod. K nátěru nejsou vhodné plochy o malém spádu z důvodu nedostatečného odvodu vody. Mezivrstvy nátěru je vhodné přebrousit brusným papírem o zrna 250–280. Pracovní nářadí čistit ředidlem S 6005.

Bezpečnostní pokyny

Všeobecné pokyny: Při výskytu symptomů nevolnosti nebo při pochybnostech přivolat lékařskou pomoc. Nevývolávat zvracení. Při bezvědomí sledovat životně důležité funkce (dýchání, srdeční činnost, puls). Transportovat k lékaři, příp. neprodleně přivolat lékařskou pomoc. V případě, že postižený nedýchá, zprůchodnit dýchací cesty (kupř. odstranit zvratky) a zahájit umělé dýchání z úst do úst.

Při nadýchání: Zajistit přívod čistého vzduchu, postiženého uložit v klidu a teple. Při nedostatečném dýchání nebo zástavě dechu zavést umělé dýchání. Při bezvědomí uložit ve stabilní poloze na bok a přivolat lékařskou pomoc.

Nevdechovat páry. Prostory dobře větrat.

Při styku s kůží: Okamžitě odložit veškeré kontaminované oblečení, postříkanou kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem či vhodným čisticím prostředkem. Nepoužívat žádná rozpouštědla. Po umytí ošetřit vhodným reparačním krémem.

Při zasažení očí: Okamžitě důkladně vyplachovat čistou tekoucí vodou min. 10 minut vyhledat lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchnout ústa vodou, vypít sklenici vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc a ukázat obal nebo označení.

Při práci nejíst, nepít a nekouřit.

Při nástřiku použít vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Používat osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Používat vhodné ochranné rukavice. Při delším nebo opakovaném styku používat ochranný krém. Používat ochranný oděv.

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u odborných poradců a v centrále společnosti.

Degussa Stavební hmoty s.r.o.

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420-469 607 111
fax: +420-469 607 112
e-mail: info@degussa-sh.cz
www.degussa-sh.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420-469 607 160
fax: +420-469 607 161
e-mail: objednavky@degussa-sh.cz

Praha

724 166 035
724 532 462

Střední Čechy

602 449 283

Severní Čechy

602 325 288

Západní Čechy

602 449 285

Jižní Čechy

724 063 988

Východní Čechy

721 950 633
602 426 072
724 010 335

Střední Morava

606 657 197
724 505 095
602 449 282

Severovýchodní Čechy

602 278 762
724 203 479

Jižní Morava

602 449 287
724 505 095

Severní Morava

602 310 880
602 449 282
724 532 458

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich technických listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předšmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky.

Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.degussa-sh.cz.