

Technický list č.: 1205

Venti

Špičkový, rychleschnoucí lak na dřevo, vhodný pro renovační i nové nátěry s protiblokovací schopností (neslepí se).

Rozsah použití

- Vhodný pro nové a renovační nátěry na dřevo a dřevěná okna.
- Zejména vhodný pro renovace starých oken.
- Pro vnitřní i venkovní použití.

Vlastnosti

- Thixotropní, difúzní základový nátěr, mezivrstva i krycí nátěr.
- Reguluje vlhkost.
- Nevypaňuje se a nezapáchá.
- Rychle vytvrzuje, snadno se zpracovává.
- Dobře plní póry a má dobré krycí vlastnosti zejména na hranách.

Technická data

Materiálová báze	Speciální kombinace alkydových pryskyřic.
Hustota	Standardně: cca 1,20-1,30 g/cm ³ Living Colours: cca 1,15 g/cm ³ dle barev. odstínu
Barevný odstín	Standardní: bílá Living Colours: cca 9000 barevných odstínů
Stupeň lesku / Povrch	hedvábně lesklý
Zpracování	štetcem, válečkem nebo stříkáním
Teplota zpracování (teplota vzduchu a podkladu)	teplota nesmí klesnout pod + 5°C
Spotřeba (na 1 nátěr)*	cca 90 ml/m ²
Doba schnutí (20°C/65% rel. vlhkosti vzduchu)	nechytá prach - po 3 hod. lze manipulovat - po 8 hod. přetíratelný - po 12 hod. (Za chladnějšího počasí se doba schnutí prodlužuje.)
Barevné tónování	v systému Relius Living Colours
Ředění	RELIUS Verdünnung AF.
*Jde o směrné hodnoty, na které nelze dát záruku, protože každý povrch má jiné vlastnosti ovlivňující spotřebu (vyzkoušet přímo na objektu dle normy DIN 53220).	

Balení a skladovatelnost

- Balení 3 l, 750 ml plechovka.
- Skladovat v suchém a zatepleném skladu 12 měsíců od data výroby. Načaté nádoby dobře uzavírat a brzy spotřebovat.

Příprava podkladu

Vhodnost podkladu předem vyzkoušet. Jako podklad je vhodné dřevo z jehličnatých i listnatých stromů.

Podklad musí být pevný, čistý, suchý, zbaven mastnot, vosku a prachu. Přípustná vlhkost dřeva: jehličnaté max. 15%, listnaté max. 12%.

Zpracování

Penetrace/ Mezivrstva:

Dřevěná okna neošetřená:

venku: 1x RELIUS HolzimprägnierGrund, 2x RELIUS Venti.

Dřevěná okna impregnovaná:

2x RELIUS Venti.

Renovace dřevěných oken:

Nesoudržné staré nátěry odstranit. Další viz odst. „Dřevěná okna neošetřená“. Staré přilnavé nátěry zbrousit a zbavit prachu. Surové dřevo penetrovat RELIUS HolzimprägnierGrund, poté natřít RELIUS Venti a překytovat. Celou plochu poté přetřít další vrstvou RELIUS Venti.

Nové dřevo venku:

Dřevo bohatá na pryskyřici a dřevo tropická omýt Nitroředidlem. Výmětky pryskyřice a suky zbavit pryskyřice. Natřít 1x RELIUS HolzimprägnierGrund, 2x RELIUS Venti.

Nové dřevo uvnitř:

Dřevo bohatá na pryskyřici a dřevo tropická omýt Nitroředidlem. Výmětky pryskyřice a suky odstranit. Natřít 2x RELIUS Venti.

Krycí nátěry: Dle náročnosti 1-2x RELIUS Venti.



Důležitá upozornění

Před zpracováním pořádně zamíchat. U tropických dřevin vyzkoušet vhodnost materiálu. Pracovní nářadí a pracovní nádoby se čistí ihned po použití náhražkou terpentýnu nebo univerzálním ředidlem.

Bezpečnostní pokyny

Všeobecné pokyny: Při výskytu symptomů nevolnosti nebo při pochybnostech přivolat lékařskou pomoc. Při bezvědomí nevyvolávat zvracení. Sledovat životně důležité funkce (dýchání, srdeční činnost, puls). Transportovat k lékaři, příp. neprodleně přivolat lékařskou pomoc. V případě, že postižený nedýchá, zprůchodnit dýchací cesty (kupř. odstranit zvratky) a zahájit umělé dýchání z úst do úst.

Při nadýchání: Zajistit přívod čistého vzduchu, postiženého uložit v klidu a teple. Při nedostatečném dýchání nebo zástavě dechu zavést umělé dýchání. Při bezvědomí uložit ve stabilní poloze na bok a přivolat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží: Okamžitě odložit veškeré kontaminované oblečení, postříkanou kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem či vhodným čisticím prostředkem. Nepoužívat žádná rozpouštědla. Po umytí ošetřit vhodným reparačním krémem.

Při zasažení očí: Okamžitě důkladně vyplachovat čistou tekoucí vodou min. 10 minut a vyhledat lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchnout ústa vodou, vypít sklenici vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc a ukázat obal nebo označení.

Nevdechovat páry. Prostory dobře větrat. Při práci nejíst, nepít a nekouřit.

Při nástřiku použít vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Používat osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Používat vhodné ochranné rukavice. Při delším nebo opakovaném styku používat ochranný krém. Používat ochranný oděv.

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u technicko-poradenských středisek.

Degussa Stavební hmoty s.r.o.

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420-469 607 111
fax: +420-469 607 112
e-mail: info@degussa-sh.cz
www.degussa-sh.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420-469 607 160
fax: +420-469 607 161
e-mail: objednavky@degussa-sh.cz

Praha

724 166 035
724 532 462

Střední Čechy

602 449 283

Severní Čechy

602 325 288

Západní Čechy

602 449 285

Jižní Čechy

724 063 988

Východní Čechy

721 950 633
602 426 072
724 010 335

Střední Morava

606 657 197
724 505 095
602 449 282

Severovýchodní Čechy

602 278 762
724 203 479

Jižní Morava

602 449 287
724 505 095

Severní Morava

602 310 880
602 449 282
724 532 458

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich technických listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předšmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky.

Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.degussa-sh.cz.