

Technický list č.: 1206

# VentiGloss

Speciální elastický krycí nátěr pro „tzv.“ renovační nátěrový systém dřevěných oken a dveří.

## Rozsah použití

- Vhodný pro exteriéry i interiéry.
- Nátěry oken, dveří, nábytku.
- Nátěry venkovních dřevěných dílců.

## Vlastnosti

- Elastický a nepropustný.
- Dobré krycí a plnicí vlastnosti i na hranách.
- Thixotropní, lehce zpracovatelný.
- Vysoký lesk s odolností proti UV-záření.

## Technická data

Materiálová báze	kombinace alkydových pryskyřic
Hustota	cca 1,17 g/cm <sup>3</sup>
Barevný odstín	bílý
Stupeň lesku	vysoký lesk
Zpracování	natírání, válečkování, stříkání
Teplota zpracování (teplota vzduchu a podkladu)	nezpracovávat při teplotě pod +5°C.
Spotřeba (na 1 nátěr)*	cca 75 ml/m <sup>2</sup>
Doba schnutí (20°C/65% rel. vlhkosti vzduchu) - nechytá prach po - lze manipulovat po - lze přetírat po	cca 4 hod. cca 8 hod. cca 24 hod. (Nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí)
Barevné tónování	materiálem Relius ProfiGloss, max. 10%
Ředění	ředidlem Relius Spezialverdünnung
*Jde o směrné hodnoty, na které nelze dát záruku, protože každý povrch má jiné vlastnosti ovlivňující spotřebu - tu je třeba vyzkoušet přímo na objektu.	

## Balení a skladovatelnost

- Balení 375 ml, 750 ml, 3 l plechovka.
- Skladovat v suchém a zatepleném skladu max. 12 měsíců od data výroby. Načaté nádoby dobře uzavírat a brzy spotřebovat.

## Příprava podkladu

Vyzkoušet podklad z hlediska jeho vlastností jakožto nosiče nátěru

### Všeobecně:

Podklad musí být pevný, čistý, suchý, zbavený mastnoty, vosku, silikonu, rezu i prachu. Přípustná vlhkost dřeva: jehličnaté max. 15%, listnaté max. 12%.

### Renovace dřevěných oken:

Nesoudržné staré nátěry odstranit - pak viz „dřevěná okna neošetřená“. Soudržné staré nátěry zdrsnit obroušením a zbavit prachu. Místa surového dřeva opatřit základním nátěrem Relius HolzimprägnierGrund, potom přetřit materiálem Relius VentiPrimer a překytovat. Celou plochu pak ještě přetřit 1x Relius VentiPrimer.

### Nové dřevo v exteriérech:

Dřevo bohatá na pryskyřici a dřeva tropická vytřít ředidlem Relius Nitro-Verdünnung. Výmětky pryskyřice a místa se suky zbavit pryskyřice, pak 1x Relius HolzimprägnierGrund a 2x Relius VentiPrimer.

### Nové dřevo v interiérech:

Dřevo bohatá na pryskyřici a dřeva tropická vytřít ředidlem Relius Nitro-Verdünnung. Výmětky pryskyřice a místa se suky zbavit pryskyřice, pak 1x Relius RapidPrimer (ve vlhkých prostorech nejdříve 1x Relius HolzimprägnierGrund) a 1x VorLac.

### Krycí nátěry:

1-2x VentiGloss

### Podklady

Dřevo (jehličnaté i listnaté), dřevěná okna.



## Zpracování

### Základní nátěr nebo mezinátěr:

- dřevěná okna neošetřená: 1x Relius HolzimprägnierGrund, 2x VentiPrimer

- dřevěná okna impregnovaná: 2x Relius VentiPrimer

### Krycí nátěr:

dle náročnosti 1-2x Relius VentiGloss

## Důležitá upozornění

Před zpracováním důkladně rozmíchat. U tropických dřevin přezkoušet, zda se technicky hodí k natírání. Během a po zpracování ve vnitřních prostorech zajistit dostatečné větrání. Materiál používat jen k danému účelu.

Pracovní nářadí a pracovní nádoby se čistí ihned po použití prostředkem Relius Terpentin-Ersatz = náhražka terpentýnu nebo ředidlem Relius Nitro-Universal-Verdünnung.

## Bezpečnostní pokyny

Všeobecné pokyny: Při výskytu symptomů nevolnosti nebo při pochybnostech přivolat lékařskou pomoc. Při bezvědomí nevyvolávat zvracení. Sledovat životně důležité funkce (dýchání, srdeční činnost, puls). Transportovat k lékaři, příp. neprodleně přivolat lékařskou pomoc. V případě, že postižený nedýchá, zprůchodnit dýchací cesty (kupř. odstranit zvratky) a zahájit umělé dýchání z úst do úst.

Při nadýchání: Zajistit přívod čistého vzduchu, postiženého uložit v klidu a teple. Při nedostatečném dýchání nebo zástavě dechu zavést umělé dýchání. Při bezvědomí uložit ve stabilní poloze na bok a přivolat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží: Okamžitě odložit veškeré kontaminované oblečení, postříkanou kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem či vhodným čistícím prostředkem. Nepoužívat žádná rozpouštědla. Po umytí ošetřit vhodným reparačním krémem.

Při zasažení očí: Okamžitě důkladně vyplachovat čistou tekoucí vodou min. 10 minut a vyhledat lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchnout ústa vodou, vypít sklenici vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc a ukázat obal nebo označení.

Nevdechovat páry. Prostory dobře větrat. Při práci nejíst, nepít a nekouřit.

Při nástřiku použít vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Používat osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Používat vhodné ochranné rukavice. Při delším nebo opakovaném styku používat ochranný krém. Používat ochranný oděv.

## Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u technicko-poradenských středisek.

### Degussa Stavební hmoty s.r.o.

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim

tel.: +420-469 607 111

fax: +420-469 607 112

e-mail: info@degussa-sh.cz

www.degussa-sh.cz

### Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420-469 607 160

fax: +420-469 607 161

e-mail: objednavky@degussa-sh.cz

### Praha

724 166 035

724 532 462

### Střední Čechy

602 449 283

### Severní Čechy

602 325 288

### Západní Čechy

602 449 285

### Jižní Čechy

724 063 988

### Východní Čechy

721 950 633

602 426 072

724 010 335

### Střední Morava

606 657 197

724 505 095

602 449 282

### Severovýchodní Čechy

602 278 762

724 203 479

### Jižní Morava

602 449 287

724 505 095

### Severní Morava

602 310 880

602 449 282

724 532 458

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich technických listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši radu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předšmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky.

Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese [www.degussa-sh.cz](http://www.degussa-sh.cz).