

Technický list č.: 1107

VentiPrimer

Základní nátěr na dřevo k okennímu renovačnímu nátěrovému systému.

Rozsah použití

- Základní nátěry dřeva, dřevěných oken a dveří v exteriéru i interiéru.
- Mezinátěrový materiál pro nové i renovační nátěry dřeva.

Vlastnosti

- Reguluje vlhkost dřeva.
- Silně plnivý, rychle schnoucí.
- Lehce se zpracovává, má dobré krytí hran.
- Elastický a lehce thixotropní.

Technická data

Materiálová báze	kombinace alkydových pryskyřic
Hustota	cca 1,44 g/cm ³
Barevný odstín	bílý
Stupeň lesku	matný
Zpracování	natírání, válečkování, stříkání (airless / tlak. vzduchem – viz tabulka)
Teplota zpracování (teplota vzduchu a podkladu)	nezpracovávat při teplotě pod +5 °C.
Spotřeba (na 1 nátěr)*	cca 80 ml/m ²
Doba schnutí (20 °C/65 % rel. vlhkosti vzduchu) - nechytá prach po - lze manipulovat po - lze přetírat po	cca 2 hod. cca 4 hod. cca 12 hod. (Nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí)
Barevné tónování	-
Ředění	ředidlem Relius Verdünnung AF
*Jde o směrné hodnoty, na které nelze dát záruku, protože každý povrch má jiné vlastnosti ovlivňující spotřebu - tu je třeba vyzkoušet přímo na objektu.	

Balení a skladovatelnost

- Balení 750 ml, 3 l plechovka.
- Skladovat v suchém a zatepleném skladu max. 12 měsíců od data výroby. Načaté nádoby dobře uzavírat a brzy spotřebovat.

Příprava podkladu

Vyzkoušet podklad z hlediska jeho vlastností jakožto nosiče nátěru.

Všeobecně:

Podklad musí být pevný, čistý, suchý, zbavený mastnoty, vosků, silikonu i prachu. Přípustná vlhkost: jehličnaté dřevo max.15%, listnaté dřevo max.12%.

Renovace dřevěných oken:

Neúnosné staré nátěry odstranit - pak viz „dřevěná okna neošetřená“. Únosné staré nátěry obrousit a zbavit prachu. Místa s holým dřevem natřít základním nátěrem Relius HolzimprägnierGrund, potom přetřít materiálem Relius VentiPrimer a překryvat. Celou plochu pak přetřít 1x materiálem Relius VentiPrimer.

Nové dřevo v exteriérech:

Dřevo s velkým obsahem pryskyřice a dřevo tropické vytřít ředidlem Relius Nitro-Verdünnung, výmětky pryskyřice a místa suků vyčistit - pak natřít 1x Relius HolzimprägnierGrund a 2x Relius VentiPrimer.

Nové dřevo v interiérech:

Dřevo s velkým obsahem pryskyřice a dřevo tropické vytřít ředidlem Relius Nitro-Verdünnung, výmětky pryskyřice a místa suků vyčistit - pak natřít 1x barvou Relius RapidPrimer, pak 1x lakem Relius VorLac.

Podklady

Dřevo (jehličnaté i listnaté), dřevěná okna.

Zpracování

Krycí nátěr: dle namáhání

1-2x Relius Venti (=hedvábně lesklý), nebo lakem Relius VentiGloss (=vysoce lesklý).



Důležitá upozornění

Před zpracováním důkladně rozmíchat. U tropického dřeva vyzkoušet, zda se technicky hodí k nátěrům. Během a po zpracování ve vnitřních prostorech zajistit dostatečné větrání.

Pracovní nářadí a pracovní nádoby se čistí ihned po použití náhražkou terpentýnu Relius Terpentín-Ersatz nebo ředidlem Relius Nitro-Universalverdünnung.

Bezpečnostní pokyny

Všeobecné pokyny: Při výskytu symptomů nevolnosti nebo při pochybnostech přivolat lékařskou pomoc. Při bezvědomí nevyvolávat zvracení. Sledovat životně důležité funkce (dýchání, srdeční činnost, puls). Transportovat k lékaři, příp. neprodleně přivolat lékařskou pomoc. V případě, že postižený nedýchá, zprůchodnit dýchací cesty (kupř. odstranit zvratky) a zahájit umělé dýchání z úst do úst.

Při nadýchání: Zajistit přívod čistého vzduchu, postiženého uložit v klidu a teple. Při nedostatečném dýchání nebo zástavě dechu zavést umělé dýchání. Při bezvědomí uložit ve stabilní poloze na bok a přivolat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží: Okamžitě odložit veškeré kontaminované oblečení, postříkanou kůži omýt velkým množstvím vody

a mýdlem či vhodným čisticím prostředkem. Nepoužívat žádná rozpouštědla. Po umytí ošetřit vhodným reparačním krémem.

Při zasažení očí: Okamžitě důkladně vyplachovat čistou tekoucí vodou min. 10 minut a vyhledat lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchnout ústa vodou, vypít sklenici vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc a ukázat obal nebo označení.

Nevdechovat páry. Prostory dobře větrat. Při práci nejíst, nepít a nekouřit.

Při nástřiku použít vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Používat osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Používat vhodné ochranné rukavice. Při delším nebo opakovaném styku používat ochranný krém. Používat ochranný oděv.

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u technicko-poradenských středisek.

Degussa Stavební hmoty s.r.o.

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420-469 607 111
fax: +420-469 607 112
e-mail: info@degussa-sh.cz
www.degussa-sh.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420-469 607 160
fax: +420-469 607 161
e-mail: objednavky@degussa-sh.cz

Praha

724 166 035
724 532 462

Střední Čechy

602 449 283

Severní Čechy

602 325 288

Západní Čechy

602 449 285

Jižní Čechy

724 063 988

Východní Čechy

721 950 633
602 426 072
724 010 335

Střední Morava

606 657 197
724 505 095
602 449 282

Severovýchodní Čechy

602 278 762
724 203 479

Jižní Morava

602 449 287
724 505 095

Severní Morava

602 310 880
602 449 282
724 532 458

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich technických listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předšmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky.

Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.degussa-sh.cz.