

Technický list č.: 1802

Volldecker 3xff

Špičková jednovrstvá malířská barva.

Rozsah použití

- Barva na stěny s vysokým krytím již v 1 nátěru.
- Pro vnitřní použití.

Vlastnosti

- Omyvatelný podle DIN 53778 WM.
- Dobře kryje při relativně nízké spotřebě.
- Lehce se natírá a vytváří stejnoměrné plochy bez viditelného nasazení.
- Nátěr je difuzní, odolný proti alkáliím.
- Neobsahuje rozpouštědla.
- Neutrální vůně, velmi přilnavý a bez vnitřního pnutí.

Technická data

Materiálová báze	disperze akryl-kopolymerizát
Hustota	Standardně: cca 1,53 g/cm ³ Relius Living Colours: cca 1,43 - 1,54 g/cm ³
Barevný odstín	Standardně: čistá bílá Relius Living Colours: cca 17 000 barevných odstínů
Stupeň lesku	matný
Struktura	hladká
Zpracování	štetcem, válečkem air-less přístroji
Teplota zpracování (teplota vzduchu a podkladu)	teplota nesmí klesnout pod +5 °C
Spotřeba (na 1 nátěr)*	hladká omítka: 140 ml/m ² MIX: 230 g omítky střední zrnitosti: 200 ml/m ² MIX: 300 g.
Doba schnutí (20°C/65% rel. vlhkosti vzduchu)	přetíratelný: po cca 4 - 5 hod. zcela vytvrzený: po cca 3 dnech Vyšší teploty zkracují, nižší teploty prodlužují uvedené doby.
Barevné tónování	v systému Relius Living Colours
Ředění	vodou

Balení a skladovatelnost

- Balení 750 ml, 2,5 l, 5 l, 10 l, 15 l nádoba.
- Skladovat v originálních, nepoškozených obalech v suchém a zatepleném skladu max. 12 měsíců. Po otevření ihned spotřebovat. Nádoby uchovávat řádně uzavřené.

Příprava podkladu

Podklad musí být pevný, čistý, suchý, bez mastnot, vosku, silikonu a prachu.

Nové podklady: Odstranit nečistoty a plochy očistit, odstranit i případně se vyskytující sintrové nerovnosti.

Staré podklady: Plochy očistit za sucha nebo mokrou cestou. Místa napadená houbami nebo řasami je třeba obzvláště důkladně očistit a navíc následně ošetřit prostředkem RELIUS Fungosan Primer. Pro podklady s prasklinami doporučujeme naše speciální vyplňovací, špachtlovací a nátěrové materiály. Odprýskávající staré nátěry, jakož i neúnosné staré nátěry a vrstvy odstranit a pak očistit (mechanicky nebo vhodnými odbarvovači). Pro speciální aplikační problémy nabízíme naše technicko-poradenské služby.

Zpracování

Podklad	Příprava	Penetrace
nové omítky (typ II + III) - omítky dle technických zásad nechat dostatečně zatvrdnout	viz „Příprava podkladu“	pokud nutno materiálem RELIUS Tiefgrund ELF
staré omítky (typ II + III)	místa opravená novou omítkou po dostatečném proschnutí odborně flu-átovat a poté omýt	RELIUS Tiefgrund ELF
sádrové stavební desky a prvky, sádrokarton. desky, sádrové a hotově dodávané omítky (typ IV)	event. sintrový povrch a groty obrousit (platí pro omítky)	RELIUS Tiefgrund L, sádrokartonové desky pomocí RELIUS Tiefgrund L weiß nebo Tiefgrund ELF weiß



Podklad	Příprava	Penetrace
nový těžký beton	znečištění od šalovacího oleje, mastnoty a vosků odstranit fluatační pěnou nebo otryskáním párou	RELIUS Tiefgrund ELF
starý těžký beton	malá poškozená místa a spáry vyspravit materiálem RELIUS Armierungsspachtel	RELIUS Tiefgrund ELF
pórobeton	viz „Příprava podkladu“	RELIUS Tiefgrund ELF
desky z vláknitého cementu	viz „Příprava podkladu“	RELIUS Tiefgrund ELF
nenatřené tapety z hrubých vláken, reliéfní a ražené tapety z papíru, ze skelné tkaniny	v zásadě není nutná žádná předúprava	-
cihlové pohledové zdivo	vyčistit a zbavit prachu	RELIUS Tiefgrund ELF
vápencové pohledové zdivo	nové zdivo musí projít dostatečně dlouhou dobou proschnutí (minim. 3 měsíce), vyspárování musí být bezvadné	RELIUS Tiefgrund ELF
dřevěné, lisované dřevotřískové desky a překližky	přírodní desky odpovídajícím způsobem připravit	RELIUS Aqua Isolierprimer, Tiefgrund ELF weiß
staré únosné lakové a disperzní nátěry	lesklé plochy zdrsnit nebo nalouhovat a opláchnout	RELIUS Tiefgrund ELF (nutné jen u silně nasákavých disperzních nátěrů)
staré únosné omítky na bázi umělé pryskyřice	viz „Příprava podkladu“	RELIUS Tiefgrund ELF
staré nátěry a vrstvy vápenných a minerálních barev	pokud možno mechanicky odstranit a plochy odprášit	RELIUS Tiefgrund ELF
nátěry křehkými barvami	důkladně omýt	viz odpovídající podklad
pevně nedržící tapety	beze zbytku odstranit, rýsky vyplnit plnidlem nebo špachtl. hmotou	viz odpovídající podklad

Krycí nátěr:

RELIUS Volldecker 3xf E.L.F., naředit max. 3% - 7% vodou. Zpravidla stačí nanést jednu vrstvu. Při tmavších podkladech popř. při nové skleněné tkanině nanést 1 přednátěr materiálem RELIUS Volldecker 3xf E.L.F., naředit max. 10% vodou.

Důležitá upozornění

Při práci ve vnitřních prostorech během zpracování a i poté zajistit dostatečné větrání. Materiál používat jen k danému účelu. Pracovní nářadí ihned po použití očistit vodou.

Bezpečnostní pokyny

Všeobecné pokyny: Při výskytu symptomů nevolnosti nebo při pochybnostech přivolat lékařskou pomoc. Při bezvědomí nevyvolávat zvracení. Sledovat životně důležité funkce (dýchání, srdeční činnost, puls). Transportovat k lékaři, příp. neprodleně přivolat lékařskou pomoc. V případě, že postižený nedýchá, zprůchodnit dýchací cesty (kupř. odstranit zvratky) a zahájit umělé dýchání z úst do úst.

Při nadýchání: Zajistit přívod čistého vzduchu, postiženého uložit v klidu a teple. Při nedostatečném dýchání nebo zástavě dechu zavést umělé dýchání. Při bezvědomí uložit ve stabilní poloze na bok a přivolat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží: Okamžitě odložit veškeré kontaminované oblečení, postříkanou kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem či vhodným čistícím prostředkem. Nepoužívat žádná rozpouštědla. Po umytí ošetřit vhodným reparačním krémem.

Při zasažení očí: Okamžitě důkladně vyplachovat čistou tekoucí vodou min. 10 minut a vyhledat lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchnout ústa vodou, vypít sklenici vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc a ukázat obal nebo označení.

Nevdechovat páry. Prostory dobře větrat. Při práci nejíst, nepít a nekouřit.

Při nástřiku použít vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Používat osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Používat vhodné ochranné rukavice. Při delším nebo opakovaném styku používat ochranný krém. Používat ochranný oděv.

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u technicko-poradenských středisek.

Degussa Stavební hmoty s.r.o.

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420-469 607 111
fax: +420-469 607 112
e-mail: info@degussa-sh.cz
www.degussa-sh.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420-469 607 160
fax: +420-469 607 161
e-mail: objednavky@degussa-sh.cz

Praha

724 166 035
724 532 462

Střední Čechy

602 449 283

Severní Čechy

602 325 288

Západní Čechy

602 449 285

Jižní Čechy

724 063 988

Východní Čechy

721 950 633
602 426 072
724 010 335

Střední Morava

606 657 197
724 505 095
602 449 282

Severovýchodní Čechy

602 278 762
724 203 479

Jižní Morava

602 449 287
724 505 095

Severní Morava

602 310 880
602 449 282
724 532 458

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich technických listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen zprozkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předšmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.degussa-sh.cz.