

Technický list č.: 1102

VorLac

Mezinátěr a vrchní nátěr na dřevo a další ošetřené podklady pro interiéry.

Rozsah použití

- Nátěry oceli a železa (mezinátěr).
- Nátěry dřevotřískových a umělohmotných (mezinátěr).

Vlastnosti

- Výborné krycí vlastnosti, i na hranách.
- Thixotropní, velké plnicí schopnosti.
- Lehce se zpracovává, dobře se brousí.
- Vhodný pro profesionální lakýrnické práce.

Technická data

Materiálová báze	kombinace alkydových pryskyřic
Hustota	cca 1,30 g/cm ³
Barevný odstín	čistě bílý, Relius Living Colours - 12 odstínů
Stupeň lesku / povrch	matný
Struktura	jemná, drsná
Zpracování	natírání, válečkování, stříkání (viz tabulka pro nástřik air-less /tlak. vzduch)
Teplota zpracování (teplota vzduchu a podkladu)	nezpracovávat při teplotě pod + 5 °C a na přímém slunci
Spotřeba (na 1 nátěr)*	cca 90 ml/m ² (hladký povrch)
Doba schnutí (20°C/65% rel. vlhkosti vzduchu) - nechytá prach po - lze manipulovat po - lze přetírat po	cca 4 hod. cca 8 hod. cca 12 hod. (Nižší teploty a vyšší vlhkost vzduchu prodlužují dobu schnutí)
Barevné tónování	v systému Relius Living Colours
Ředění	pro natírání, válečkování a nástřik: Relius Verdünnung AF
*Jde o směrné hodnoty, na které nelze dát záruku, protože každý povrch má jiné vlastnosti ovlivňující spotřebu - tu je třeba vyzkoušet přímo na objektu.	

Balení a skladovatelnost

- Balení 375 ml, 750 ml, 2,5 l plechovka.
- Skladovat v suchém a zatepleném skladu max. 12 měsíců od data výroby. Načaté nádoby dobře uzavírat a brzy spotřebovat.

Příprava podkladu

Vyzkoušet vhodnost podkladu jakožto nosiče nátěru.

Všeobecně:

Podklad musí být pevný, čistý, suchý, zbavený tuků, vosků, silikonu, rezu i prachu. Staré únosné nátěry obrousit a zbavit prachu nebo nalouhovat a omýt.

Podklady

Dřevo, železo/ocel, desky z umělé hmoty i dřevotřísky po odpovídajícím ošetření základním nátěrem.

Zpracování

Základní nátěr:

Dřevo:

1x Relius RapidPrimer - pokud nutno: vyšpachtlovat, obrousit a odprášit

Železo/ocel:

1x Relius Korrotal

Desky z umělé hmoty a různé dřevotřísky:

1x Relius UniPrimer

Mezinátěr:

1x Relius VorLac (sytě natřít)

Závěrečný krycí nátěr:

osvědčenými pestrobarevnými i bílými laky Relius



Důležitá upozornění

Před zpracováním důkladně rozmíchat. Během a po zpracování ve vnitřních prostorech se postarat o dostatečné větrání. Materiál používat jen k účelu, pro který je určen.

Pracovní nářadí a pracovní nádoby se čistí ihned po použití náhražkou terpentýnu nebo ředidlem NitroUniversalverdünnung.

Bezpečnostní pokyny

Všeobecné pokyny: Při výskytu symptomů nevolnosti nebo při pochybnostech přivolat lékařskou pomoc. Při bezvědomí nevyvolávat zvracení. Sledovat životně důležité funkce (dýchání, srdeční činnost, puls). Transportovat k lékaři, příp. neprodleně přivolat lékařskou pomoc. V případě, že postižený nedýchá, zprůchodnit dýchací cesty (kupř. odstranit zvratky) a zahájit umělé dýchání z úst do úst.

Při nadýchání: Zajistit přívod čistého vzduchu, postiženého uložit v klidu a teple. Při nedostatečném dýchání nebo zástavě dechu zavést umělé dýchání. Při bezvědomí uložit ve stabilní poloze na bok a přivolat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží: Okamžitě odložit veškeré kontaminované

oblečení, postříkanou kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem či vhodným čisticím prostředkem. Nepoužívat žádná rozpouštědla. Po umytí ošetřit vhodným reparačním krémem.

Při zasažení očí: Okamžitě důkladně vyplachovat čistou tekoucí vodou min. 10 minut a vyhledat lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchnout ústa vodou, vypít sklenici vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc a ukázat obal nebo označení.

Nevdechovat páry. Prostory dobře větrat. Při práci nejíst, nepít a nekouřit.

Při nástřiku použít vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Používat osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Používat vhodné ochranné rukavice. Při delším nebo opakovaném styku používat ochranný krém. Používat ochranný oděv.

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u technicko-poradenských středisek.

Degussa Stavební hmoty s.r.o.

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim

tel.: +420-469 607 111

fax: +420-469 607 112

e-mail: info@degussa-sh.cz

www.degussa-sh.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420-469 607 160

fax: +420-469 607 161

e-mail: objednavky@degussa-sh.cz

Praha

724 166 035

724 532 462

Střední Čechy

602 449 283

Severní Čechy

602 325 288

Západní Čechy

602 449 285

Jižní Čechy

724 063 988

Východní Čechy

721 950 633

602 426 072

724 010 335

Střední Morava

606 657 197

724 505 095

602 449 282

Severovýchodní Čechy

602 278 762

724 203 479

Jižní Morava

602 449 287

724 505 095

Severní Morava

602 310 880

602 449 282

724 532 458

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich technických listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši poradu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předšmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky.

Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.degussa-sh.cz.