

Technický list č.: 2404

WDVS Renovierfarbe

Speciální nátěrová hmota k renovacím minerálních a disperzních podkladů.

Rozsah použití

- Speciální nátěrová hmota pro vnější použití.
- Vzhledem k zesílení vlákninou ji lze použít i k renovaci fasád s drobnými trhlinkami.

Vlastnosti

- Odolná proti vlivu povětrnosti, včetně silných dešťů – dle normy pro přejímku stavebních prací DIN 18363, díl C, odst. 3.1.10.3.
- Jednovrstevná fasádní barva.
- Dobře kryje.
- Stejněměrné nátěry, zachovává strukturu omítky.

Technická data

Materiálová báze	čistý akrylát – směsný polymerizát silikonové pryskyřice
Hustota (DIN 53217, 20 °C)	cca 1,49 g/cm
Barevné tóny	bílá
Stupeň lesku/povrch	matný
Struktura	jemně plastická a zrnitá
Způsoby zpracování	natírání, válečkování
Spotřeba (na 1 nátěr)	hladké omítky: cca 350 g/m omítky střední zrnitosti: cca 480 g/m hrubé omítky: cca 700 g/m
Teplota zpracování (teplota vzduchu a podkladu)	nepracovat při teplotě pod +5 °C a ne na přímém slunci
Doba schnutí (20 °C/65 % rel. vlhkosti vzduchu)	lze znovu přetírat: po cca 12 hod. úplně proschne: po cca 5 dnech
Barevné tónování	v systému Relius Living Colours
Ředění	až do 3 % vodou, silnější ředění materiálem Relius Tiefgrund ELF

* Jde o směrné hodnoty, na které nelze dát záruku, protože každý povrch má jiné vlastnosti ovlivňující spotřebu (vyzkoušet přímo na objektu dle normy DIN 53220).

Balení a skladovatelnost

- Balení 12,5 l nádoba.
- Skladovat v chladu, ne v mrazu.
- Načaté nádoby dobře uzavírat a brzy spotřebovat.

Příprava podkladu a zpracování

Vyzkoušet vhodnost podkladu jakožto nosiče nátěru (viz směrnice pro přejímku stavebních prací, díl C, zvláště odstavec 3.1.1 – norma DIN 18363).

Nové podklady:

Odstranit nečistotu a plochy oprášit, odstranit i případně se vyskytující sintrové nerovnosti.

Staré podklady:

Plochy očistit za sucha nebo mokrou cestou (mechanicky nebo proudem páry). Místa napadená houbami nebo řasami je třeba obzvlášť důkladně očistit a následně ošetřit prostředkem Relius Fungosan Primer. Pro podklady s prasklinami doporučujeme naše speciální vyplňovací nátěrové materiály. Odprýskávající staré nátěry, jakož i neúnosné staré nátěry a vrstvy odstranit, a pak očistit (mechanicky nebo vhodnými odbarvovači). Pro speciální aplikační problémy nabízíme naše technicko-poradenské služby.

Krycí nátěr:

Zpravidla stačí 1x krycí nátěr touto barvou, zředěnou max. 5 %. Na tmavých podkladech, jakož i při výskytu vlasových a síťovitých rysek, je nutný přednátěr, materiálem zředěným až do 10 % prostředkem Relius Tiefgrund ELF.



Podklad	Příprava	Základní nátěr
nové omítky (typ II + III)	omítky dle technických zásad nechat dostatečně zatvrdnout	pokud nutno - materiálem Relius Tiefgrund ELF
staré omítky (typ II + III)	místa opravená novou omítkou po dostatečném proschnutí odborně fluátovat a poté omýt	Relius Tiefgrund L
staré únosné disperzní nátěry	viz „Staré podklady“	Relius Tiefgrund L - nutné jen u silně nasákavých disperzních nátěrů
staré únosné omítky na bázi umělé pryskyřice	viz „Staré podklady“	Relius Tiefgrund ELF
staré nátěry a vrstvy minerálních barev	mechanicky odstranit a plochy odprašit	Relius Tiefgrund L

Důležitá upozornění

Vzhledem k tomu, že jde o materiál z přírodních surovin, je nutno pro jednu a tutéž průběžně natíranou plochu používat materiál jen téhož čísla výrobní šarže.

Používat jen k danému účelu. Během zpracování i poté v uzavřených prostorech zajistit dostatečné větrání. Dodržovat i obvyklá bezpečnostní opatření.

Nářadí čistit ihned po použití vodou.

Bezpečnostní pokyny

Všeobecné pokyny: Při výskytu symptomů nevolnosti nebo při pochybnostech přivolat lékařskou pomoc. Při bezvědomí sledovat životně důležité funkce (dýchání, srdeční činnost, puls). Nevyvolávat zvracení. Transportovat k lékaři, příp. neprodleně přivolat lékařskou pomoc. V případě, že postižený nedýchá, zprůchodnit dýchací cesty (kupř. odstranit zvratky) a zahájit umělé dýchání z úst do úst.

Při nadýchání: Zajistit přívod čistého vzduchu, postiženého uložit v klidu a teple. Při nedostatečném dýchání nebo zástavě dechu zavést umělé dýchání. Při bezvědomí uložit ve stabilní poloze na bok a přivolat lékařskou pomoc. Nevdechovat páry. Prostory dobře větrat.

Při styku s kůží: Okamžitě odložit veškeré kontaminované oblečení, postříkanou kůži omýt velkým množstvím vody a mýdlem či vhodným čisticím prostředkem. Nepoužívat žádná rozpouštědla. Po umytí ošetřit vhodným reparačním krémem.

Při zasažení očí: Okamžitě důkladně vyplachovat čistou tekoucí vodou min. 10 minut vyhledat lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchnout ústa vodou, vypít sklenici vody, nevyvolávat zvracení, vyhledat lékařskou pomoc a ukázat obal nebo označení.

Při práci nejíst, nepít a nekouřit.

Při nástřiku použít vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. Používat osobní ochranné prostředky pro oči a obličej. Používat vhodné ochranné rukavice. Při delším nebo opakovaném styku používat ochranný krém. Používat ochranný oděv.

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u technicko-poradenských středisek.

Degussa Stavební hmoty s.r.o.

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim
tel.: +420-469 607 111
fax: +420-469 607 112
e-mail: info@degussa-sh.cz
www.degussa-sh.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420-469 607 160
fax: +420-469 607 161
e-mail: objednavky@degussa-sh.cz

Praha

724 166 035
724 532 462

Střední Čechy

602 449 283

Severní Čechy

602 325 288

Západní Čechy

602 449 285

Jižní Čechy

724 063 988

Východní Čechy

721 950 633
602 426 072
724 010 335

Střední Morava

606 657 197
724 505 095
602 449 282

Severovýchodní Čechy

602 278 762
724 203 479

Jižní Morava

602 449 287
724 505 095

Severní Morava

602 310 880
602 449 282
724 532 458

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou velmi rozdílné. V našich technických listech jsou uvedeny pouze všeobecné pokyny ke zpracování, odpovídající současným znalostem. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu na zamýšlený účel. U zvláštních požadavků je třeba si vyžádat naši radu. Porada a doporučení jsou prováděny v rámci předšmluvních/smluvních vedlejších povinností. Platí naše prodejní a dodací podmínky. Aktuální informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.degussa-sh.cz.